

بررسی تأثیر پالایش و گلیز بر چسبندگی استرپتوکوک موتانس در سه نوع سرامیک CAD/CAM (مطالعه آزمایشگاهی)

دکتر مهران نوربخش^۱، دکتر سامان کلاتری^{۲*}، دکتر آرش زربخش^۱، دکتر نسیم کاشف^۳، دکتر امیر علی شیریان^۱

۱-استادیار، گروه پروتز، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، تهران، ایران

۲-دستیار تخصصی گروه پروتز، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، تهران، ایران

۳-استادیار، گروه میکروبیولوژی، دانشکده میکروبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

وصول مقاله: ۱۴۰۰/۷/۱۰ اصلاح نهایی: ۱۴۰۰/۸/۱۱ پذیرش مقاله: ۱۴۰۰/۱۲/۱

The Effect of Polishing and Glazing Procedure on Streptococcus Mutans Adhesion of Three CAD/CAM Ceramics (in vitro)

Mehran Nourbakhsh¹, Saman Kalantari², Arash Zarbakhsh¹, Nasim Kashef³, Amirali Shirian¹

¹Assistant Professor, Prosthodontic Dept, Faculty of Dentistry, Islamic azad University of Medical Sciences, Tehran,iran

²Post Graduate Student, ProsthodonticDept, Faculty of Dentistry, Islamic azad University of Medical Sciences, Tehran,iran

³Assistant Prof, Microbiology Dept, Faculty of Microbiology, Tehran University of Medical Sciences, Tehran,iran

Received: October 2021

; Accepted: March 2022

Abstract

Background and Aim: Polish and glaze are 2 methods to decrease roughness and bacterial adhesion to the ceramic surfaces. This in vitro study assessed the effect of polish and glaze on the bacterial adhesion of 3 ceramics.

Materials and Methods: In this in vitro trial, samples of zirconia-reinforced lithium silicate, lithium disilicate and monolithic zirconia ceramic specimens were milled by CAD/CAM device from the blocks and sintered in the oven. The specimens were polished, glazed or remained intact with no preparations as a control group. The specimens' surface roughness were assessed by a profilometer followed by exposing to streptococcus mutans bacterium. The bacterium suspension were inoculated in wells containing tryptic soy broth + 0.2% glucose and ceramic specimens were placed into the wells. The plates were incubated for 48 hours at 37°C to form biofilms on the specimens. After washing, biofilm fix and ethanol removal, 1ml 0.4% crystal violet dye were added. The dye was removed and after washing, 1mm 30% acetic acid was added and 200 µl of the wells containing were transferred to a 96-well plate. The observations of streptococcus mutans adhesion to ceramic specimens were done by SEM. Two-way analysis of variance was used for evaluation of ceramic type and preparation effects and one-way variance and tukey tests were used for intragroup evaluations.

Results: In the Zolid ceramics, significantly higher bacterial adhesion were noted in the glazed than polished specimens (p=0.005). In the glazed specimens, significantly higher bacterial adhesion were noted in the Zolid ceramic than Suprinity (p=0.01) or IPS.Emax (p=0.009) ceramics.

Conclusion: Then, the surface preparation method showed significant effect on the bacterial adhesion only in Zolid ceramic. Except to polished Zolid ceramics, all ceramics and preparation techniques showed bacterial adhesion.

Keywords: Bacterial adhesion, Polish, Glaze, Optical density, Streptococcus mutans

***Corresponding Author:** saman.kalantari.den@gmail.com

J Res Dent Sci. 2022; 19(1):8-20.

خلاصه:

سابقه و هدف: گلپز و پالیش دو روش کاهش خشونت سطحی و چسبندگی باکتریایی به سطوح سرامیکها میباشد. تحقیق حاضر با هدف تعیین اثرات پالیش و گلپز بر روی چسبندگی باکتریایی سه سرامیک جدید در شرایط آزمایشگاهی انجام شد.

مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی تعداد ۷۲ نمونه از سرامیکهای لیتیوم سیلیکات تقویت شده با زیرکونیا، لیتیوم دیسیلیکات و زیرکونیا مونولیتیک با دستگاه CAD/CAM تراش یافته و در کوره پخته شدند. نمونهها با روشهای پالیش (Suprinity) یا گلپز آمادهسازی شده (IPS) و یا به عنوان گروه کنترل (Zolid)، آمادهسازی نشدند. سوسپانسیون باکتری به چاهکهای حاوی محیط Tryptic Soy broth+ 2%/0 گلوکز تلقیح و نمونههای سرامیک درون چاهکها قرار گرفتند. پلیتها برای تولید بیوفیلم روی نمونهها ۴۸ ساعت در دمای ۳۷°C انکوبه شدند. پس از شستشو، تثبیت بیوفیلم و تخلیهی اتانول، رنگ کریستال ویوله ۰/۴٪ افزوده شد. به هر چاهک بعد از تخلیهی رنگ و شستشو، ml1 اسید استیک ۳۰٪ اضافه شده و ۱۲۰۰µl از محتویات چاهکها به یک پلیت ۹۶ خانهای منتقل و با دستگاه Elisa Reader، میزان جذب نوری چاهکها اندازهگیری شد. چسبندگی استرپتوکوک موتانسها به نمونههای سرامیک با تصاویر میکروسکوپ الکترونی اندازهگیری شد. از آزمون آنالیز واریانس دوطرفه برای تعیین اثرات نوع سرامیک و روش آمادهسازی روی مقادیر جذب استفاده شده و از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و Tukey برای مقایسات درون گروهی و مقایسات دو به دوی گروهها استفاده شد.

یافته ها: در سرامیک Zolid، چسبندگی باکتریال در روش گلپز به طور معنی داری بیشتر از پالیش بوده ($p=0/005$) و نیز در روش گلپز، میزان چسبندگی باکتریال در نمونههای Zolid به طور معنی داری بیشتر از سرامیکهای Suprinity ($p=0/01$) و IPS.Emax ($p=0/009$) بوده است. در سایر موارد، تفاوتهای معنی داری بین سرامیکها و روشهای آمادهسازی دیده نشد.

نتیجه گیری: فقط در سرامیک Zolid، روش آمادهسازی اثرات معنی داری بر چسبندگی باکتریال داشته و جزء نمونههای پالیش شده سرامیک Zolid، تمام سرامیکها در آمادهسازی با روشهای متفاوت شواهدی از چسبندگی باکتریال را نشان دادند.

کلید واژه ها: چسبندگی باکتریال، پالیش، گلپز، جذب نوری، استرپتوکوک موتانس

مقدمه:

رستوریتو دارند^(۶). حضور هر گونه جسم خارجی در دهان، فضای جدیدی برای رشد میکروارگانیسمها و افزایش ایجاد بیوفیلم و پلاک فراهم می کند^(۹). برخی بیوفیلمها در اطراف مواد دندانی مشابه دندانهای طبیعی بوده و به طور بالقوه با آسیب به بافت مینرالیزه یا عفونت های بافت نرم مرتبط هستند^(۱۰). امروزه بررسی مکانیسم های چسبندگی باکتریایی، کلونیزاسیون و تشکیل بیوفیلمها بر بیومتریالها از موضوعات به روز در تحقیقات دندانی هستند^(۱۱)

یکی از ویژگی هایی که میزان چسبندگی باکتریایی را تسهیل می کند، افزایش میزان خشونت سطحی رستوریشن است^(۱۲). در اغلب موارد، دندانپزشکان پس از انجام اصلاحات لازم بر روی رستوریشن های سرامیکی برای دستیابی به کانتور و اکلوزن صحیح که همراه با تراش و برداشت لایه ی سطحی سرامیک است، نیازمند کاهش خشونت سطحی سرامیک برای کاستن از اثرات نامطلوب آن هستند. گلپز و پالیش دو گزینه ی مناسب کاهش خشونت سطحی سرامیکها هستند. این پروسه ها باید

چسبندگی باکتری ها به مواد سرامیکی یا در ناحیه ی حدفصل (اینترفیس) بین رستوریشن و دندان یکی از چالش های اساسی سرامیک های دندانی از گذشته تا به امروز بوده است^(۱۳). این موضوع می تواند سبب تجمع میکروارگانیسمها در مارجین های کراون متکی بر دندان یا ایمپلنت شود^(۳،۴). در واقع، بیوفیلم های تشکیل شده روی سطوح ایمپلنت های دندانی و رستوریشن های پروتزی منبع اصلی ارگانیسم هایی هستند که بیماری پرودنتال و پری-ایمپلنتایتیس را ایجاد می کنند^(۵) که این عارضه از علل عمده ی شکست رستوریشن ها و ایمپلنت های دندانی است^(۶).

طبق مطالعات اخیر، شیوع موکوزیت اطراف ایمپلنت بین ۳۰ تا ۴۶ درصد و شیوع پری ایمپلنتایتیس هم بین ۱۰ تا ۲۰ درصد گزارش شده است^(۷).

پارامترهای متعددی در موفقیت یا شکست درمان های رستوریتو دندانی یا ایمپلنت نقش دارند^(۸). در این بین، ویژگی های سطحی و میزان چسبندگی باکتری های پاتوژن به این سطوح، تأثیرات بسزایی بر شکست یا موفقیت درمان های

در ابتدا، ۲۴ نمونه از هر ماده توسط دستگاه CAD/CAM (CEREC MCXL, Sirona, Germany) به شکل مربعی با ابعاد $10 \times 10 \times 210$ mm تراش داده شدند. طراحی این نمونه‌ها توسط نرم‌افزار CEREC SW و پیرایش ۴/۲ انجام شده بود. برای تراش از فرز Step Bur 12 و Cylinder Pointer Bur 12 استفاده شد که در حالت عادی تراش نیز به کار می‌روند. پس از تراش اولیه و برای تکمیل فرآیند کریستالیزاسیون و سینتر شدن، سرامیک‌ها در کوره (Koushafan Pars, Auto Therm-100) و طبق دستورالعمل کارخانه پخته شدند. (جدول ذیل)

مشخصات پخت سرامیک‌ها

ماده	دمای stand by °C	مدت زمان بسنن (دقیقه)	سرعت افزایش دما °C/min	دمای پخت °C	زمان سرد شدن (دقیقه)	خلأ °C
Suprinity LS	۴۰۰	۴	۵۵	۸۴۰	۸	بار اول در ۴۱۰ بار دوم در ۸۴۰
IPS e.max CAD	۴۰۳	۶	۹۰	۸۲۰	۷:۱۰	بار اول در ۵۵۰ بار دوم در ۸۲۰
Zolid FX	۷۰۰	۸	۸	۱۴۵۰	۱۲۰	-

مراحل پالیش و پرداخت

جهت انجام پالیش و پرداخت، یک سوم از نمونه‌های هر گروه با استفاده از کیت OptraFine (Ivoclar Vivadent, Germany) و طی ۳ مرحله به شرح پالیش شدند:

مرحله‌ی اول finishing با OptraFine F (آبی روشن)، مرحله‌ی دوم پالیش با OptraFine P (آبی تیره) و مرحله‌ی سوم پالیش High-gloss با براش نایلونی OptraFine HP و خمیر پالیش، هر سه‌ی این مراحل قابلیت اجرا در دهان بیمار (همراه با آب) یا خارج دهان (بدون آب) را دارا هستند. جنس این ابزارها از رابرهای سنتتیک و دانه‌های الماسی و اکسید

بتوانند یک سطح صاف و شیشه‌ای ایجاد کنند تا میزان چسبندگی باکتریال به سطح رستوریشن‌های زیرکونیایی کاهش یابد^(۱۳). البته درباره‌ی ارجحیت این روش‌ها، اطلاعات ضدونقیصی وجود دارد.

میزان چسبندگی باکتریایی و نقش آن در تشکیل پلاک دندانی به عواملی چون جنس سطوح، بار الکتریکی میکروارگانیسم‌ها، میزان خشونت سطحی، ویژگی هیدروفیل یا هیدروفوب بودن سطوح و پروتئین‌های سطحی غشاء باکتریایی بستگی دارد^(۱۴). برخی تحقیقات درباره‌ی چسبندگی باکتریایی به سطوح مینا، کامپوزیت، آمالگام، سرامیک و فلزات انجام شده‌اند^(۱۰، ۱۱، ۱۴). هرچند درباره‌ی اثرات متقابل تجمع باکتریایی و مواد دندانی اطلاعات زیادی وجود ندارد. همزمان، تحلیل بافت مینرالیزه (استخوان) در اثر تجمع باکتریایی و متعاقب آن ایجاد شرایطی مانند پری-ایمپلنتایتیس اثبات شده است.^(۱۱)

تحقیق حاضر با هدف تعیین اثرات فرآیندهای پالیش و گلیز بر روی میزان چسبندگی باکتریایی سه سرامیک جدید شامل سرامیک‌های مونولیتیک زیرکونیا، لیتیوم دی‌سیلیکات و لیتیوم سیلیکات تقویت شده با زیرکونیا انجام شد.

مواد و روش‌ها

تحقیق با استفاده از روش تجربی (experimental) و در شرایط in vitro انجام شد. تعداد نمونه‌های مورد نیاز برای هر گروه و ابعاد مد نظر برای بررسی چسبندگی باکتریایی طبق بررسی Kilinc و همکاران (۲۰۱۸) تهیه شدند^(۱۵). تحقیق بر روی ۷۲ نمونه‌ی سرامیکی از ۳ نوع لیتیوم سیلیکات تقویت شده با زیرکونیا (Suprinity, Vita Zahnfabrik, Germany)، لیتیوم دی‌سیلیکات (IPS e.max CAD, Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) و مونولیتیک (Zolid FX, Amann Girrbach, Austria) انجام شد. همچنین، از یک گروه کنترل نیز در آزمایشات تحقیق استفاده شد. برای آماده‌سازی نمونه‌ها در تحقیق از یک تکنسین واحد استفاده شد که مراحل آن به شرح زیر بوده است:

تیتانیوم بوده و خمیر پالیش نیز از گرد الماس با ابعاد ۲ تا ۴ میکرون در امولسیون از گلیسیرین، سدیم لوریل فسفات و پروپیلن گلیکول تشکیل شده است. دور توصیه شده برای آنها ۶۰۰۰ دور در دقیقه و فشار متوسط دست به مدت ۳۰ ثانیه برای هر کدام بوده است.

یک سوم دیگر از نمونه‌های هر گروه تحت فرآیند گلیز قرار گرفتند. برای IPS e.max CAD، یک لایه گلیز ۱:۱ از ترکیب (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) Empress Glaze و Empress Universal Glaze و Paste IPS (Ivoclar Vivadent, Germany) و برای Suprinity هم، یک لایه‌ی گلیز Vita Akzent Plus Glaze Paste (Vita, Germany) استفاده شد. برای Zolid Fx نیز یک لایه Ceramill Stain & Glaze (Amanngirrbach, Austria) به کار گرفته شد. برای گلیز Vita Suprinity، دمای 80°C درجه به مدت ۵ دقیقه با سرعت ۸۰ درجه بر دقیقه و دمای اولیه‌ی 40°C درجه به کار گرفته شد. درباره‌ی Zolid Fx، دمای 95°C درجه به مدت ۷ دقیقه با سرعت ۸۰ درجه بر دقیقه و دمای اولیه 40°C درجه به کار گرفته شد. برای IPS e.max CAD، دمای 82°C درجه به مدت ۴ دقیقه با سرعت ۶۵ درجه بر دقیقه و دمای اولیه‌ی 39°C درجه به کار گرفته شد. سپس، انکوباسیون تمام نمونه‌ها توسط باکتری استرپتوکوک موتانس صورت گرفت. یک سوم نمونه‌ها هم، پس از برش بلوک‌ها بدون انجام فرآیندهای پالیش و گلیز به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند.

نحوه‌ی محاسبه‌ی میزان چسبندگی باکتریایی (تست سنجش بیوفیلم کریستال ویوله)

در این مطالعه، نوع باکتری مورد مطالعه استرپتوکوک موتانس (American Type Culture) با کد ATCC35668 بوده است. باکتری‌های بدست آمده از کشت به تیوب‌های محتوی brain heart infusion broth (BHI) به میزان ۵ml منتقل شده و به مدت ۴۸ ساعت در دمای 37°C در

انکوباتور شرکت بهداد ساخت کشور ایران انکوبه (گرمخانه‌گذاری) شدند. سپس از سوسپانسیون باکتریایی جهت گرفتن کلنی تکی، مقداری بر روی محیط جامد tryptic soy agar کشت داده شد. محتوای تیوب با استفاده از سانتریفیوژ به مدت ۵ دقیقه (3000rpm) سانتریفیوژ شده و کلنی خالص مطابق استاندارد نیم مک فارلند در بافر فسفات رقیق گردید. سوسپانسیون باکتریایی به غلظت $1/5 \times 10^8$ باکتری در میلی‌لیتر (نیم مک‌فارلند) رسانده شده و برای اطمینان از صحت وجود باکتری‌ها در سوسپانسیون‌های تهیه شده و عدم آلودگی باکتریایی حین کار با باکتری‌های دیگر، تست کاتالاز با استفاده از پراکسید هیدروژن ۲٪ انجام شد. مقدار $20\mu\text{l}$ سوسپانسیون باکتریایی به چاهک‌های حاوی $980\mu\text{l}$ محیط Tryptic Soy broth (TSB) + $0/2\%$ گلوکز درون پلیت ۱۲ خانه تلقیح شد. نمونه‌های سرامیک موجود در گروه کنترل و گروه‌های پالیش و گلیز درون هر چاهک قرار داده شد. هر دو سوی سرامیک‌ها قبل از استفاده با تابش UV به مدت ۲۰ دقیقه استریل شد. پلیت‌ها جهت تولید بیوفیلم بر روی نمونه‌ها به مدت ۴۸ ساعت در دمای 37°C گرمخانه‌گذاری شدند^(۱۶).

پس از گذشت ۲۴ ساعت از زمان گرمخانه‌گذاری، محیط چاهک‌ها به آرامی خارج و محیط تازه به هر چاهک اضافه شد. از محیط TSB تلقیح نشده هم به عنوان کنترل منفی استفاده شد. با توجه به اینکه استرپتوکوک‌ها به دلیل هوازی نبودن کاتالاز منفی هستند، این نمونه‌ها از سایر گونه‌های باکتریایی به خصوص استافیلوکوک‌ها تمایز شدند^(۱۷).

در مرحله‌ی بعدی، محتوای چاهک‌ها به آرامی تخلیه و ۱ ml بافر فسفات استریل برای شستشوی سلول‌های پلانکتونی به چاهک‌ها اضافه و سپس، تخلیه گردید. مرحله شستشو با سه تکرار انجام شد. جهت تثبیت بیوفیلم، به هر چاهک ۱ml اتانول ۷۰٪ اضافه شده و پلیت به مدت ۱۰ دقیقه در دمای اتاق قرار گرفت. بعد از تخلیه‌ی اتانول، در مرحله‌ی بعد ۱ml رنگ کریستال ویوله ۰/۴٪ افزوده شده و پلیت به مدت ۲۰ دقیقه در دمای اتاق قرار داده شد. پس از تخلیه‌ی رنگ و سه مرحله شستشو با بافر فسفات، به هر چاهک مقدار ۱ ml اسید استیک ۳۰٪ اضافه گردید. بعد از گذشت چند دقیقه، مقدار $200\mu\text{l}$ از

یافته ها:

در جدول ۱، مقادیر جذب نوری نمونه‌های مختلف سرامیک در روش‌های مختلف آماده‌سازی سطحی ارائه شده است. با احتساب مقادیر چسبندگی گونه‌های استرپتوکوک موتانس در گروه‌های سرامیکی، روش آماده‌سازی پالیش در سرامیک Zolid و روش آماده‌سازی گلیز برای نمونه‌های سرامیک‌های Suprinity و IPS.Emax واجد حداقل میزان چسبندگی گونه‌های استرپتوکوک موتانس بوده و لذا این روش‌ها ارجح بوده‌اند.

جدول ۱- شاخص‌های پراکندگی مرکزی میزان جذب نوری در

سرامیک‌های مختلف به تفکیک روش آماده‌سازی سطحی

سرامیک	روش آماده‌سازی	انحراف معیار \pm میانگین	حداقل	حداکثر
Zolid	کنترل	0.17 ± 0.33	۰/۱۲	۰/۶۷
	پالیش	0.24 ± 0.14	۰	۰/۷۱
	گلیز	0.24 ± 0.53	۰/۱۱	۰/۸۸
Suprinity	کنترل	0.19 ± 0.38	۰/۲	۰/۸۱
	پالیش	0.25 ± 0.12	۰/۱۵	۰/۴۸
	گلیز	0.23 ± 0.06	۰/۱۴	۰/۳۱
IPS. Emax	کنترل	0.19 ± 0.35	۰/۱۱	۰/۷۲
	پالیش	0.19 ± 0.33	۰/۰۹	۰/۶۱
	گلیز	0.21 ± 0.22	۰/۰۶	۰/۶۱

طبق نتایج آزمون آنالیز واریانس دوطرفه، نوع سرامیک ($p=0.695$) و روش آماده‌سازی سطحی ($p=0.095$) تأثیری در میزان جذب نوری نمونه‌های سرامیکی نداشته ولی اثرات متقابل نوع سرامیک و روش آماده‌سازی سطحی ($p=0.003$) در این باره معنی‌دار بوده است.

همزمان و طبق نتایج آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه مشخص گردید میزان چسبندگی گونه‌های استرپتوکوک موتانس به نمونه‌های سرامیکی Zolid در روش‌های مختلف آماده‌سازی معنی‌دار ($p=0.007$) ولی میزان چسبندگی گونه‌های استرپتوکوک موتانس در نمونه‌های سرامیکی Suprinity ($p=0.082$) و IPS. Emax به تفکیک روش‌های مختلف آماده‌سازی ($p=0.39$) معنی‌دار نبوده است.

محتویات هر چاهک به یک پلیت ۹۶ خانه‌ای منتقل و با استفاده از دستگاه Elisa Reader جذب هر چاهک در طول موج برابر ۴۹۰ نانومتر اندازه‌گیری و نتایج ثبت گردید. در این روش، میانگین جذب نوری بیشتر یا مساوی ۰/۱۷ به عنوان توانایی تشکیل بیوفیلم در نظر گرفته می‌شود^(۱۸،۱۹). برای مشاهده‌ی میزان چسبندگی استرپتوکوک موتانس‌ها به نمونه‌های سرامیک، پس از انکوباسیون نمونه‌ها با باکتری، نمونه‌ها با میکروسکوپ الکترونی نگاره (scanning electron microscope: SEM) مورد بررسی قرار گرفتند.

عکسبرداری میکروسکوپ الکترونی

مطابق با روش به کار رفته در تست سنجش بیوفیلم، روی نمونه‌های سرامیک موجود در گروه کنترل و گروه‌های پالیش و گلیز در درون پلیت ۱۲ خانه بیوفیلم میکروبی تشکیل داده شد. پس از ۴۸ ساعت انکوباسیون در 37°C ، نمونه‌های حاوی بیوفیلم برای عکس‌برداری آماده شدند. ابتدا محیط مایع حاوی باکتری‌های پلانکتونی از درون چاهک‌ها خارج شده و نمونه‌ها به خوبی با استفاده از محلول سالین شستشو شدند. سپس، نمونه‌ی حاوی بیوفیلم در دمای 45°C به مدت ۱ ساعت خشک شد. پس از آن، به هر چاهک حاوی نمونه، ۱ میلی‌لیتر گلو تار آلدئید ۲/۵٪ اضافه شده و به مدت ۲ ساعت در دمای اتاق انکوبه گردید. برای حذف آب نمونه هم از شیب اتانول ۱۰۰٪، ۹۰٪، ۷۰٪، ۵۰٪ و ۳۵٪ استفاده شد. بعد از این مرحله، نمونه‌ها به مدت ۱ ساعت در دسیکاتور خشک شدند. در نهایت، از نمونه‌ها با استفاده از دستگاه میکروسکوپ الکترونی عکس‌برداری انجام شد^(۲۰).

از آزمون آنالیز واریانس دوطرفه برای تعیین اثرات نوع سرامیک و روش آماده‌سازی بر روی مقادیر جذب نوری استفاده شد. از آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه هم برای تعیین اثرات روش آماده‌سازی در سرامیک‌های مختلف و نیز اثرات نوع سرامیک در روش‌های مختلف آماده‌سازی بر مقادیر جذب نوری استفاده شد. مقایسات دو به دوی گروه‌ها از نظر جذب نوری با آزمون Tukey انجام شد.

جدول ۳- نتایج آزمون مقایسه‌های متعدد Tukey در مقایسه‌ی میزان جذب نوری در دو به دوی سرامیک‌ها به تفکیک روش‌های مختلف آماده‌سازی سطحی

آماده‌سازی سطحی	گروه اول	گروه دوم	میانگین تفاوت‌ها	P value
کنترل	Zolid:	Suprinity:	۰/۰۴۹	۰/۸۶
	Zolid:	IPS.Emax:	۰/۰۱۱	۰/۹۹
	Suprinity:	IPS.Emax:	۰/۰۳۸	۰/۹۱
پالیش	Zolid:	Suprinity:	۰/۱۱۷	۰/۴۵
	Zolid:	IPS.Emax:	۰/۱۹	۰/۱۴
	Suprinity:	IPS.Emax:	۰/۰۷	۰/۷۲
گل‌یز	Zolid:	Suprinity:	۰/۲۹۷	۰/۰۱
	Zolid:	IPS.Emax:	۰/۳۰۹	۰/۰۰۹
	Suprinity:	IPS.Emax:	۰/۰۱۳	۰/۹۹

در روش گل‌یز، بیشترین مقادیر جذب نوری به ترتیب در سرامیک‌های Zolid, Suprinity و IPS. Emax دیده شده (با مقادیر میانگین برابر ۰/۵۳، ۰/۲۳ و ۰/۲۲) و نیز در روش آماده‌سازی از طریق پالیش، بیشترین مقادیر جذب نوری به ترتیب در سرامیک‌های IPS.Emax, Suprinity و Zolid به ثبت رسید (با مقادیر میانگین برابر ۰/۳۳، ۰/۲۵ و ۰/۱۴).

بحث

یکی از مهم‌ترین خصوصیات رستوریشن‌های دندانی مستعد بودن آنها برای تشکیل پلاک سطحی است^(۲۱،۲۲). ماهیت سطح و نوع آن اهمیت زیادی در چسبندگی و کلونیزاسیون میکروارگانیزم‌ها دارد^(۲۳). برخی تلاش‌ها هم برای تهیه‌ی مواد با سطوح غیرمستعد برای چسبندگی میکروارگانیزم‌ها انجام شده است. برای دستیابی به بهترین نتایج از نظر چسبندگی باکتریال، سطوح رستوریشن‌ها با استفاده از روش‌های فیزیکی و شیمیایی نظیر پالیش و گل‌یز و کاربرد پوشش‌های بیوسرامیکی و هیدروکسی‌آپاتیت تغییر داده می‌شود^(۲۴). تحقیق حاضر با هدف تعیین اثرات فرآیندهای پالیش و گل‌یز بر روی میزان چسبندگی باکتریایی سه سرامیک جدید شامل سرامیک‌های مونولیتیک زیرکونیا، لیتیوم دی‌سیلیکات و لیتیوم سیلیکات تقویت شده با زیرکونیا انجام شد.

نتایج آزمون مقایسه‌های دو به دوی Tukey هم نشان داد که در گروه سرامیک Zolid، فقط دو روش آماده‌سازی پالیش و گل‌یز تفاوت‌های معنی‌داری از نظر میزان چسبندگی گونه‌های میکروبی داشته ($p=0/005$) و در سایر موارد در همین سرامیک و یا در سرامیک‌های دیگر، تفاوت‌های معنی‌داری از نظر میزان چسبندگی باکتریایی در مقایسات دو به دوی روش‌های آماده‌سازی دیده نشد (جدول ۲).

جدول ۲- نتایج آزمون مقایسه‌های متعدد Tukey در مقایسه‌ی میزان جذب نوری در دو به دوی روش‌های آماده‌سازی سطحی به تفکیک سرامیک‌های مختلف

نوع سرامیک	گروه اول	گروه دوم	میانگین تفاوت‌ها	P value
Zolid	کنترل	پالیش	۰/۱۹۸	۰/۱۹
	کنترل	گل‌یز	۰/۱۹۲	۰/۲۱
	پالیش	گل‌یز	۰/۳۹	۰/۰۰۵
Suprinity	کنترل	پالیش	۰/۱۳۱	۰/۱۷
	کنترل	گل‌یز	۰/۱۵۴	۰/۰۹
	پالیش	گل‌یز	۰/۰۲۳	۰/۹۴
IPS. Emax	کنترل	پالیش	۰/۰۱۹	۰/۹۸
	کنترل	گل‌یز	۰/۱۲۹	۰/۴۱
	پالیش	گل‌یز	۰/۱۰۹	۰/۵۲

نتایج آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه نشان داد میزان چسبندگی گونه‌های استرپتوکوک موتانس به نمونه‌های سرامیکی متفاوت در روش آماده‌سازی گل‌یز معنی‌دار ($p=0/005$) ولی میزان چسبندگی گونه‌های استرپتوکوک موتانس در نمونه‌های سرامیکی در روش‌های آماده‌سازی از طریق کنترل ($p=0/859$) و پالیش ($p=0/157$) معنی‌دار نبوده است.

نتایج آزمون مقایسه‌های دو به دوی Tukey هم نشان داد که در روش آماده‌سازی گل‌یز، تفاوت‌های میزان جذب نوری (چسبندگی گونه‌های میکروبی) در سرامیک‌های Zolid و Suprinity ($p=0/01$) و نیز سرامیک‌های Zolid و IPS.Emax ($p=0/009$) معنی‌دار بوده ولی در سایر موارد در همین روش آماده‌سازی و یا در روش‌های آماده‌سازی دیگر، تفاوت‌های معنی‌داری از نظر میزان چسبندگی باکتریایی در مقایسات دو به دوی سرامیک‌ها دیده نشد (جدول ۳).

تحقیقات قبلی درباره‌ی بیوفیلیم از پلیت‌های میکروتیتر به عنوان سوبسترا^(۲۵)، مخلوط باکتری و بزاق به عنوان باکتری^(۲۶) و پلاک مصنوعی حفره‌ی دهان به عنوان مدل بیوفیلیم^(۲۷) استفاده کرده‌اند. در تحقیق حاضر، از روش برآورد میزان جذب نوری در نمونه‌های کشت با استفاده از دستگاه Elisa Reader برای محاسبات چسبندگی باکتریال استفاده شد. در این روش، میانگین جذب نوری بیشتر یا مساوی ۰/۱۷ به عنوان توانایی تشکیل بیوفیلیم در نظر گرفته می‌شود^(۱۸)

استرپتوکوک موتانس به عنوان عامل اتیولوژیک اصلی پوسیدگی با پیروی از چندین مکانیسم احتمالی، توانایی کلونیزاسیون و تشکیل بیوفیلیم در سطوح دندان و در نهایت، ایجاد پوسیدگی را دارد^(۲۸). البته عوامل متعددی مانند استعداد میزبان، محیط کشت غذایی و باکتری‌های اسیدوژنیک و اسیدوریک بر شروع و پیشرفت پوسیدگی‌های دندان اثرگذار هستند. باکتری استرپتوکوک موتانس به دلیل تعداد نسبتاً بالای آن در پلاک دندان، قبل از بروز ضایعات پوسیدگی به عنوان عامل اتیولوژیک اولیه‌ی پوسیدگی شناخته شده است^(۲۹). وجود این نوع پوسیدگی به طور اولیه در ارتباط با حضور استرپتوکوک موتانس و فقدان دسترسی به مراقبت‌های دندان مطروح شده است. در این تحقیق، از این باکتری برای بررسی چسبندگی باکتریایی به سطوح سرامیکی استفاده شد. برای تسهیل اجرای تحقیق و کاهش تعداد متغیرها در تحقیق حاضر فقط از گونه‌های استرپتوکوک موتانس استفاده شد. بدیهی است در شرایط بالینی، چندین گونه‌ی باکتریایی به صورت همزمان در تشکیل بیوفیلیم مشارکت می‌کنند که در میزان چسبندگی باکتریایی و تشکیل بیوفیلیم نقش دارد.

از طرف دیگر، تمام سرامیک‌های به کار رفته در درمان‌های رستوریتو دندان با روش گلیز آماده‌سازی شده و در داخل دهان، در برخی این موارد، این رستوریشن‌ها نیاز به تطبیق داشته و ناحیه‌ی تطبیق یافته دیگر برای انجام گلیز به لابراتوار فرستاده نشده و به جای آن، این نواحی پالیش می‌شوند. بنابراین، این سؤال در این تحقیق ارزیابی گردید که آیا آن نواحی پالیش شده‌ی سرامیک‌ها در داخل دهان باعث

چسبندگی بیشتر باکتریایی در مقایسه با روش پالیش می‌شوند یا نه؟ در کل، هرچه سطح صاف‌تری بر روی سرامیک ایجاد شوند، قاعدتاً میزان چسبندگی باکتریایی هم باید کاهش یابد. طبق نتایج تحقیق حاضر، در سرامیک Zolid، بیشترین میزان چسبندگی باکتری استرپتوکوک موتانس مربوط به روش‌های گلیز، کنترل و پالیش (به ترتیب: ۰/۵۳، ۰/۳۳ و ۰/۱۴)؛ در سرامیک Suprinity مربوط به روش‌های کنترل، پالیش و گلیز (به ترتیب: ۰/۳۸، ۰/۲۵ و ۰/۲۳) و در سرامیک IPS. Emax در روش‌های آماده‌سازی از طریق تکنیک‌های کنترل، پالیش و گلیز (به ترتیب: ۰/۳۵، ۰/۳۳ و ۰/۲۲) دیده شد. لذا، با احتساب معیار ۰/۱۷ جذب نوری در روش کریستال ویوله به عنوان ملاک چسبندگی باکتریایی، فقط نمونه‌های سرامیک Zolid در آماده‌سازی از طریق پالیش شاهد چسبندگی باکتریایی نبوده و سایر گروه‌ها و روش‌های آماده‌سازی شاهد چسبندگی باکتریایی در مقادیر مختلف بوده‌اند. به نظر می‌رسد وجود حداقل مقادیر چسبندگی باکتریال در نمونه‌های تحت پالیش به واسطه‌ی دستیابی به سطوح نرم در این روش آماده‌سازی بوده باشد^(۳۰)

اثرات نوع سرامیک و روش آماده‌سازی بر چسبندگی باکتریال سرامیک‌ها معنی‌دار نبوده ولی اثرات متقابل دو متغیر بر چسبندگی باکتریال نمونه‌ها معنی‌دار بوده است. از طرف دیگر، در آماده‌سازی از طریق گلیز، میزان چسبندگی باکتریال در سرامیک Zolid به طور معنی‌داری بیشتر از سرامیک‌های Suprinity و IPS. Emax بوده است. علاوه بر این، تفاوت‌های معنی‌داری از نظر میزان چسبندگی باکتریایی در سرامیک Zolid در روش‌های آماده‌سازی از طریق پالیش و گلیز دیده شده و میزان چسبندگی باکتریایی در روش گلیز به صورت معنی‌داری بیشتر از روش پالیش بوده است (میانگین ۰/۵۳ در برابر ۰/۱۴). شاید یکی از دلایل مرتبط با این تفاوت‌ها تغییرات فازی زیرکونیا از فاز تتراگونال به مونوکلینیک باشد که البته این موضوع مستلزم بررسی‌های بیشتری است. در سایر موارد، تفاوت‌های معنی‌داری از نظر میزان چسبندگی باکتریایی در روش‌های مختلف آماده‌سازی از طریق پالیش و گلیز در

گرفتند. از طرف دیگر، Contreras و همکاران؛ اثرات روش‌های finishing در تشکیل بیوفیلم فیروپلاست‌های لثه‌ای متعاقب تماس با مواد مختلف را بررسی و نشان دادند گونه‌های استرپتوکوک میزان CFU بالایی در تمام گروه‌ها داشته و سرامیک‌های پالیش شده هم چسبندگی گونه‌های کاندیدا آلبیکانس کمتری داشته‌اند^(۳۳). این نتایج از نظر کلی با تحقیق حاضر همخوانی دارد، هرچند در آن از روش محاسبات تعداد کلنی‌ها برای برآورد چسبندگی باکتریایی استفاده شده است.

Astasov-Frauenhoffer و همکاران؛ چسبندگی باکتریایی مواد رستوریتیو و سمان‌های کامپوزیت رزین را در شرایط آزمایشگاهی بررسی و کمترین میزان تشکیل بیوفیلم را در میان مواد سرامیکی حاوی پلیمر و زیرکونیا گزارش کردند^(۹). در تحقیق اخیر، از روش رنگ‌آمیزی بنفش کریستال و مشاهدات میکروسکوپ الکترونی برای بررسی تشکیل بیوفیلم استفاده شد (همانند تحقیق حاضر). همچنین، Bremer و همکاران؛ نتایج تشکیل بیوفیلم در سرامیک‌های دندانی را به صورت بالینی ارزیابی و ۵ سرامیک شامل سرامیک شیشه‌ای ونیری، سرامیک شیشه‌ای لیتیوم دی‌سیلیکات، سرامیک Y-TZP (hot isostatically pressed: سرامیک HIP) و سرامیک HIP Y-TZP به همراه ۲۵٪ آلومینا را بررسی کردند^(۳۴). در این تحقیق، تفاوت‌های مشخصی در سطوح پوشیده و ضخامت بیوفیلم بین مواد سرامیکی دیده شده و کمترین میزان پوشاندگی سطحی (۰/۱۹٪) و ضخامت بیوفیلم (۱/۹mm) هم بر روی سرامیک HIP Y-TZP دیده شد. همچنین، بیشترین میزان میانگین در سرامیک شیشه‌ای لیتیوم دی‌سیلیکات شناسایی گردید (۴۲/۸٪ و ۱۲/۶mm) نتایج تحقیق اخیر با نتایج تحقیق حاضر همخوانی ندارد.

بدون در نظر گرفتن نوع سرامیک، استفاده از روش گلیر منجر به افزایش میزان خشونت سطحی می‌گردد. خشونت سطحی بیشتر در زیرکونیای مونولیتیک گلیر شده می‌تواند با پیوستگی شیمیایی بین گلیر و زیرکونیا نیز مرتبط باشد، چرا که در این نمونه‌ها گلیر به صورت جزایری تجمع می‌یابد^(۱). این تجمع

سرامیک‌های IPS.Emax و Suprinity دیدن نشد. در سرامیک Suprinity، میزان چسبندگی باکتریایی در روش‌های آماده‌سازی از طریق پالیش و گلیر تقریباً یکسان بوده (با میانگین‌های ۰/۲۵ و ۰/۲۳) ولی در سرامیک IPS.Emax، میزان چسبندگی باکتریایی در روش پالیش به میزان محدودی بیشتر از روش گلیر برآورد گردید (میانگین ۰/۳۳ در برابر ۰/۲۲). براین اساس، در دو سرامیک Suprinity و IPS.Emax درجات چسبندگی باکتریایی نسبتاً مشابهی در روش‌های آماده‌سازی از طریق پالیش و گلیر دیده شده و لذا می‌توان هنگام انجام تطبیق‌های رستوریشن در داخل دهان به جای ارسال نمونه‌ها به لابراتوار برای گلیر از همان روش پالیش استفاده کرد.

در حالت کلی، چسبندگی گونه‌های استرپتوکوک موتانس به سطوح سرامیک‌ها بدون در نظر گرفتن روش‌های آماده‌سازی قابل توجه بوده است که این موضوع می‌تواند با ماهیت آبدوستی سطوح مرتبط باشد. این مشاهدات با نتایج Quirynen و همکاران همخوانی دارد^(۳۱). آنان در بررسی خود بر روی چسبندگی گونه‌های استرپتوکوک موتانس بر روی مواد با درجات مختلف آبدوستی، میزان قابل توجهی از چسبندگی باکتریال را اعلام کردند.

مطالعات مختلفی درباره‌ی چسبندگی باکتریایی به سطوح مواد رستوریتیو دندانی انجام شده‌اند.

Abdalla و همکاران؛ اثرات خشونت سطحی و پالیش در ایجاد بیوفیلم میکروبی در سرامیک فلدسپاتیک Vitablocks TriLuxe forte (VTF)، لیتیوم دی‌سیلیکات شیشه‌ای IPS e.max Press (IPS) و سرامیک لیتیوم سیلیکات تقویت شده با زیرکونیای Vita Suprinity (VS) را بررسی و نشان دادند نمونه‌های سرامیکی لیتیوم دی‌سیلیکات تقویت شده با زیرکونیای پالیش شده حداقل مقادیر چسبندگی باکتری را داشته‌اند^(۳۲). در تحقیق حاضر هم سرامیک Zolid (زیرکونیای مونولیتیک) پالیش شده حداقل مقادیر چسبندگی باکتریال را داشته و سرامیک‌های IPS Emax لیتیوم دی‌سیلیکات) گلیر شده و Suprinity لیتیوم سیلیکات تقوی شده با زیرکونیا) گلیر شده در رتبه‌های بعدی از این جهت قرار

سبب ناهماهنگی بین سطوح و گلیز شده و میزان خشونت سطحی را افزایش می‌دهد. به نظر می‌رسد لایه‌ی گلیز در سرامیک‌های دیگر یکنواختی بیشتری داشته و این یکنواختی منجر به کاهش مقادیر چسبندگی باکتریال در نمونه‌های Suprinity و IPS E.max شده است.

در یک تحقیق با هدف مقایسه‌ی چسبندگی گونه‌های کاندیدا آلبیکانس بر روی سطوح پرسن بدون آماده‌سازی سطحی یا آماده‌سازی شده با روش‌های گلیز و پالیش، گزارش شد وجود لایه‌ی گلیز در سطح رستوریشن‌های سرامیکی از پیدایش بیوفیلم باکتریایی پیشگیری نمی‌کند^(۳۵). طبق مشاهدات تحقیق اخیر، سطوح گلیز شده مقادیر اندکی از چسبندگی باکتریایی را در مقایسه با سطوح بدون آماده‌سازی سطحی داشته ولی تفاوت‌های معنی‌داری از این جهت، بین سطوح گلیز شده و پالیش شده مشاهده نگردید^(۳۵). در تحقیق حاضر نیز، فقط در سرامیک Zolid، میزان چسبندگی باکتریال در روش گلیز به طور معنی‌داری بیشتر از روش پالیش بوده و در سرامیک‌های Suprinity و IPS E.max، تفاوت‌های معنی‌داری از نظر میزان چسبندگی باکتریال در دو روش گلیز و پالیش دیده نشد. در بیوفیلم بالغ، چسبندگی میکروارگانیسم‌ها بر روی لایه‌های دیگر از آنها روی داده و لذا، تحقیق حاضر شرایط محیطی آزمایشگاهی برای تشکیل بیوفیلم اولیه را برای تعیین ارتباط متقابل بین میکروارگانیسم‌ها و سطوح مواد شبیه‌سازی کرده است. تحقیقات جدیدتر هم دوره‌های زمانی مختلف تا ۲۴ ساعت را برای تشکیل این بیوفیلم‌ها با استفاده از حداقل دو میکروارگانیسم تأیید کرده‌اند^(۳۶).

سرامیک‌ها کاربردهای فراوانی در درمان‌های دندانپزشکی داشته و سطوح آنها در مقایسه با سایر مواد دندان‌زیبایی نرم‌تر می‌باشد که از طریق فرآیند گلیز، دستیابی به این سطوح امکان‌پذیر می‌باشد. در شرایط ایده‌آل، سرامیک‌ها باید همان سطوح گلیز شده را در هنگام فانکشن نیز حفظ کرده و اکسپوز شدن در برابر محلول‌های اسیدی، مواد غذایی و نوشیدنی‌ها یا فلوراید هیچ تأثیری در خشونت سطحی سرامیک‌ها نباید داشته باشند.

نسل جدید سرامیک‌های شیشه‌ای توسط شرکت Vita و همراه با غنی‌سازی توسط زیرکونیای ۱۰٪ ارائه شده (تحت عنوان Vita Suprinity و به نظر می‌رسد به دلیل خواص مکانیکی و بصری عالی، این سرامیک‌ها کاربردهای گسترده‌ای در روکش‌های قدامی و خلی، ونیرها، اینله‌ها و آنله‌ها و... داشته باشند Vita Suprinity. یک گلاس سرامیک لیتیوم سیلیکات تقویت شده با زیرکونیاست که با ذرات زیرکونیا و سیلیکون دی‌اکسید و سرامیک لیتیوم اکساید ترکیب شده است. در تحقیق حاضر، میزان چسبندگی باکتریال به سطوح سرامیک Suprinity در حد سرامیک‌های دیگر بوده است. گلیز کردن سرامیک در کوره‌ی پرسن به طور معمول برای آماده‌سازی سطحی سرامیک‌ها و در راستای smoothing کاربرد دارد. البته استفاده از روش پالیش دستی همانند کاربرد گلیز می‌تواند سطوح نرمی در سرامیک‌ها ایجاد نماید. در بررسی Kilinc و Turgut مشخص شد پالیش می‌تواند نتایجی در حد روش کاربرد گلیز در سرامیک‌ها در پی داشته باشد^(۳۷). بنابراین، می‌توان برای انجام تطابق‌های بالینی به جای گلیز دوباره‌ی سرامیک از روش پالیش در آنها استفاده کرد.

همزمان، برخی نشان داده‌اند گلیز کردن در مقایسه با سایر روش‌های پالیش از نظر خصوصیات سطحی برتری دارد^(۳۸،۳۹). مشخص شده روش‌های پالیش نمی‌توانند سطوحی به نرمی گلیز ایجاد نمایند Fuzzi و همکاران با استفاده از مشاهدات SEM نشان دادند سطوح گلیز شده در مقایسه با سایر سطوح پالیش شده برتری دارد^(۳۸) و همکاران نیز اثرات گلیز و کیت‌های پالیش شامل خمیر الماسی را روی ساختار سطح بررسی و نشان دادند در روش گلیز حداقل مقادیر خشونت سطحی در مقایسه با روش‌های پالیش ایجاد شده است^(۴۰). در بررسی Karagoz Motro و همکاران نیز فرآیندهای گلیز و گلیز دوباره در مقایسه با روش‌های مختلف پالیش ساختار سطحی نرم‌تری ایجاد کرده بودند^(۳۹). علیرغم یافته‌های فوق، در برخی موارد استفاده از روش پالیش به عنوان جایگزین مناسب برای فرآیند گلیز توصیه شده است^(۴۱).

Scotti و همکاران هم نشان دادند زیرکونیای Lava گلیز شده (3M ESPE, St. Paul, MN, USA) خشونت سطحی بیشتری نسبت به سطوح پالیش شده داشته و تمایل بیشتری هم برای تجمع بیوفیلم دارد^(۴۲)

گزارش گردیده میزان چسبندگی باکتریال در گونه‌های استرپتوکوک بیشتر از سایر میکروارگانیسم‌ها بوده است^(۴۱). به دلیل ماهیت آب‌گریزی، گونه‌های استرپتوکوک سانگوئیس رشد گونه‌های دیگر استرپتوکوک را تسهیل کرده^(۴۳) ولی گونه‌های کاندیدا آلبیکانس با وجود خصوصیات آب‌گریزی رشد کمتری دارند، چرا که گونه‌های استرپتوکوک ماهیت هم‌غذایی داشته^(۴) و این گونه‌ها بدون آسیب به همدیگر، در رشد یکدیگر مؤثر هستند. در ساختار سرامیک هم، گونه‌های کاندیدا آلبیکانس نقش تسهیل چسبندگی استرپتوکوک موتانس را دارند^(۴۴). به غیر از دارا بودن سطوح خشن، سطوح پالیش شده عوامل غذایی زیادی جذب نکرده و به دلیل نبود غذا، نبود فاصله و اثرات منفی متابولیت‌های ناشی از باکتری، بین گونه‌های کاندیدا آلبیکانس و استرپتوکوک موتانس رقابت ایجاد می‌شود. این موضوع سبب وابستگی آنها به همدیگر می‌شود. ترکیبات مواد و نیز ساختار سطحی آن در چسبندگی اولیه باکتریایی مؤثر بوده و سلامت دندان فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد^(۴۵).

همزمان، سرامیک‌ها به دلیل خصوصیات زیبایی و زیست‌پذیری خود، مواد رستوریتیو جذابی بوده و سطوح نرم آنها قابلیت کاهش تجمع بیوفیلم دهانی را نیز دارد^(۴۶)

اغلب بررسی‌های انجام شده درباره‌ی چسبندگی میکروارگانیسم‌ها به مواد مورد استفاده در رستوریشن‌های دندانپزشکی نشان داده‌اند خشونت سطحی یکی از عوامل مؤثر در چسبندگی است^(۴۷). خصوصیات سطحی مانند خشونت، آب‌گریزی و بار الکتریکی سطحی همگی اثرات معنی‌داری در میزان چسبندگی باکتریایی داشته‌اند^(۴۸). Yu و همکاران (۲۰۱۶)؛ میزان چسبندگی باکتریایی گونه‌های استرپتوکوکوس موتانس به زیرکونیا را بررسی و نشان دادند خشونت سطحی و آب‌گریزی زیرکونیا بر چسبندگی اولیه استرپتوکوکوس موتانس و چسبندگی سریع بیوفیلم‌ها اثرگذار بوده است^(۴۹). Rashid و همکاران هم اعلام کردند چسبندگی اولیه

و کلونیزاسیون میکروارگانیسم‌ها بر روی سطح دندان در نواحی دارای بی‌نظمی‌های سطحی مانند ترک‌ها، شیارها و نقص‌ها روی می‌دهد^(۴۹). کلونیزاسیون باکتری‌ها بر روی سطوح رستوریشن‌ها با وجود اینکه ممکن است بدون ضرور تلقی شود، ولی این کار می‌تواند سبب ایجاد پوسیدگی‌های ثانویه در دندان‌ها، تغییرات در مخاط دهان و دمنرالیزاسیون مینا گردد^(۴۱).

فرآیند پالیش یکی از تکنیک‌های مورد قبول و پرطرفدار دندانپزشکی برای برطرف کردن زبری سطوح سرامیک (به دلیل اتلاف وقت کم و عدم نیاز به تجهیزات لابراتواری مربوط به گلیز و در واقع حذف مراحل لابراتواری) می‌باشد^(۵۰). در تکنیک‌های پرداخت (پالیش) و اتمام (finish) سرامیک، تلاش می‌شود صافی سطحی مشابه گلیز ایجاد شود^(۴۰) Haywood و همکاران از وسایل finishing با گریتهای الماسی و فرز کارباید ۳۰ پره‌ای و نیز خمیرهای پرداخت الماسی برای پرداخت سرامیک استفاده کرده و نشان دادند صافی سطح در این موارد مشابه صافی سطح گلیز بوده است^(۵۱). به نظر می‌رسد در همه‌ی سرامیک‌ها، پالیش نتواند صافی سطحی مشابه گلیز ایجاد کند، چرا که ساینده‌های کریستال‌ها و نیز ساینده‌های grain ها نقش مهمی در توپوگرافی سطحی ایفا می‌کنند^(۵۲).

چسبندگی باکتریایی تحت تأثیر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی باکتری‌ها و خصوصیات سطحی ماده است^(۴۸). گزارش شده افزایش خشونت سطحی منجر به افزایش چسبندگی باکتری می‌شود^(۵۳). ویژگی دیگری که نقش مهمی در چسبندگی اولیه باکتری دارد، خاصیت آب‌گریزی آن است که آن هم به خصوصیات سطحی باکتری و ماده بستگی دارد^(۵۴).

از طرف دیگر، خشونت سطحی رستوریشن‌های سرامیکی و زیرکونیایی از عوامل مؤثر در کارآیی بالینی و نیز تأثیر بر بافت‌های نرم، رستوریشن‌ها و دندان‌های مجاور و مقابل است^(۵۵). سطوح خشن رستوریشن‌ها با بروز مشکلات زیبایی، پوسیدگی و بیماری‌های پریودنتال همراه بوده و سطوح اکلوژال خشن نیز منجر به افزایش سایش در دندان‌های مقابل می‌گردد. همزمان، سطوح صاف، تجمع پلاک و گیر باکتریایی را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. لذا، توافق کلی مبنی بر پرداخت

References:

1. Dal Piva A, Contreras L, Ribeiro FC, Anami LC, Camargo S, Jorge A. Monolithic ceramics: effect of finishing techniques on surface properties, bacterial adhesion and cell viability. *Oper Dent* 2018;43(3):315-325.
2. Kolenbrander PE, Palmer RJ, Jr., Periasamy S, Jakubovics NS. Oral multispecies biofilm development and the key role of cell-cell distance. *Nat Rev Microbiol* 2010;8(7):471-480.
3. Wilson TG, Jr. The positive relationship between excess cement and peri-implant disease: a prospective clinical endoscopic study. *J Periodontol* 2009;80(9):1388-1392.
4. Viitaniemi L, Abdulmajeed A, Sulaiman T, Soderling E, Narhi T. Adhesion and early colonization of *S. mutans* on lithium disilicate reinforced glass-ceramics, monolithic zirconia and dual cure resin cement. *Eur J Prosthodont & Restor Dent* 2017;25(4):228-234.
5. Lafaurie GI, Sabogal MA, Castillo DM, Rincon MV, Gomez LA, Lesmes YA, *et al.* Microbiome and microbial biofilm profiles of peri-implantitis: a systematic review. *J Periodontol* 2017;88(10):1066-1089.
6. Oztel M, Bilski WM, Bilski A. Risk factors associated with dental implant failure: a study of 302 implants placed in a regional center. *J Contemp Dent Pract* 2017;18(8):705-709.
7. Lee CT, Huang YW, Zhu L, Weltman R. Prevalence of peri-implantitis and peri-implant mucositis: systematic review and meta-analysis. *J Dent* 2017;62: 1-12.
8. Rammelsberg P, Lorenzo-Bermejo J, Kappel S. Effect of prosthetic restoration on implant survival and success. *Clin Oral Implants Res* 2017;28(10):1296-1302.
9. Astasov-Frauenhoffer M, Glauser S, Fischer J, Schmidli F, Walimo T, Rohr N. Biofilm formation on restorative materials and resin composite cements. *Dent Mater* 2018;1-8.
10. Yu P, Wang C, Zhou J, Jiang L, Xue J, Li W. Influence of surface properties on adhesion forces and attachment of streptococcus mutans to zirconia in vitro. *BioMed Res Int* 2016;Article ID 8901253.
11. Etzeberria M, Lopez-Jimenez L, Merlos A, Escuin T, Vinas M. Bacterial adhesion efficiency on implant abutments: a comparative study. *Int Microbiol* 2013;16(4):235-242.
12. Al-Marzouk MI, Al-Azzawi HJ. The effect of the surface roughness of porcelain on the adhesion of oral Streptococcus mutans. *J Contemp Dent Prac* 2009;10(6):17-24.
13. Al-Wahadni A, Muir Martin D. Glazing and finishing dental porcelain: a literature review. *J Can Dent Assoc* 1998 Sep;64:580-583.
14. Hannig M. Transmission electron microscopic study of in vivo pellicle formation on dental restorative materials. *Eur J Oral Sci* 1997;105(5 Pt 1):422-433.

سطوح خشن سرامیکی برای جلوگیری یا کاهش سایش دندان‌های مقابل، کاهش میزان تشکیل بیوفیلم، بهبود زیبایی و دوام رستوریشن با حذف نقائص ایجاد شده پس از grinding سطحی وجود دارد.^(۵۶)

نتیجه‌گیری

در مجموع، اثرات نوع سرامیک و روش آماده‌سازی بر میزان چسبندگی باکتریال سرامیک‌ها معنی‌دار نبود.

15. Kilinc H, Turgut S. Optical behaviors of esthetic CAD-CAM restorations after different surface finishing and polishing procedures and UV aging: An in vitro study. *J Prosthet Dent* 2018 Jan 6.
16. Taylor WI, Achanzar D. Catalase test as an aid to the identification of Enterobacteriaceae. *Appl Microbiol* 1972;24(1):58-61.
17. An YH, Friedman RJ. Concise review of mechanisms of bacterial adhesion to biomaterial surfaces. *J Biomed Mater Res* 1998;43(3):338-348.
18. Kashef, N, Karami, S and Djavid GE. Phototoxic effect of hypericin alone and in combination with acetylcysteine on *Staphylococcus aureus* biofilms. *Photodiagn Photodyn Ther* 2015;12:186-192.
19. O'Neill E, Pozzi C, Houston P, Smyth D, Humphreys H, Robinson DA, et al. Association between methicillin susceptibility and biofilm regulation in *Staphylococcus aureus* isolates from device-related infections. *J Clin Microbiol* 2007;45:1379-1388.
20. Gowrishankar S, Poornima B, Pandian SK. Inhibitory efficacy of cyclo (l-leucyl-l-prolyl) from mangrove rhizosphere bacterium—*Bacillus amylo-liquefaciens* (MMS-50) toward cariogenic properties of *Streptococcus mutans*. *Res Microbiol* 2014;165(4):278-289.
21. Egawa M, Miura T, Kato T, Saito A, Yoshinari M. In vitro adherence of periodontopathic bacteria to zirconia and titanium surfaces. *Dent Mater* 2013;32(1):101-106.
22. Fasbinder DJ, Neiva GF. Surface evaluation of polishing techniques for new resilient CAD/CAM restorative materials. *J Esthet Restor Dent* 2016;28(1):56-66.
23. McEldowney S, Fletcher M. Adhesion of bacteria from mixed cell suspension to solid surfaces. *Arch Microbiol* 1987;148(1):57-62.
24. Ribeiro M, Monteiro FJ, Ferraz MP. Infection of orthopedic implants with emphasis on bacterial adhesion process and techniques used in studying bacterial-material interactions. *Biomater* 2012;2(4):176-194.
25. Guggenheim B, Giertsen E, Schüpbach P, Shapiro S. Validation of an in vitro biofilm model of supragingival plaque. *J Dent Res* 2001;80:363-370.
26. MacBain AJ, Bartolo RG, Catrenich CE, Charbonneau D, Ledder RG, Gilbert P. Effects of triclosan-containing rinse on the dynamics and antimicrobial susceptibility of in vitro plaque ecosystems. *Antimicrob Agents Chemother* 2003;47:3531-3538.
27. Deng DM, ten Cate JM. Demineralization of dentin by *Streptococcus mutans* biofilms grown in the constant depth film fermentor. *Caries Res* 2004;38:54-61.
28. Zou Z, Gao P, Yin H, Li Y. Investigation of photodynamic therapy on streptococcus mutans of oral biofilm. *Chinese Optic Letters* 2008 December 6(12):947-949.
29. Azarbal A, Azarbal M, Engelmeier RL, Kunkel TC. Marginal fit comparison of CAD/CAM crowns milled from two different materials. *J Prosthodont* 2018; 27(5):421-428.
30. Quirynen M, Marechal M, Busscher HJ. The influence of surface free-energy on planimetric plaque growth in man. *J Dent Res* 1989;68(5):796-799.
31. Abdalla MM, Ali IAA, Khan K, Mattheos N, Murbay S, Matinlinna JP, Neelakantan P. The influence of surface roughening and polishing on microbial biofilm development on different ceramic materials. *J Prosthodont* 2020 Sep 14.
32. Contreras LPC, Dal Piva AMO, Ribeiro FC, Anami LC, Camargo SEA, Jorge AOC, Bottino MA. Effects of manufacturing and finishing techniques of feldspathic ceramics on surface topography, biofilm formation, and cell viability for human gingival fibroblasts. *Oper Dent* 2020;1-10.
33. Bremer F, Grade S, Kohorst P, Stiesch M. In vivo biofilm formation on different dental ceramics. *Quintessence international* (Berlin, Germany: 1985) 2011;42(7):565-574.
34. Lawaf S, Azizi A, Farzad A, Adimi P. Effect of surface treatments of porcelain on adhesion of *Candida albicans*. *Gen Dent* 2016;64(4):e1-e4.
35. de Avila ED, Avila-Campos MJ, Vergani CE, Spolidorio DM, Mollo Fde A Jr. Structural and quantitative analysis of a mature anaerobic biofilm on different implant abutment surfaces. *J Prosthet Dent* 2016;115(4):428-436.
36. Kilinc H, Turgut S. Optical behaviors of esthetic CAD-CAM restorations after different surface finishing and polishing procedures and UV aging: An in vitro study. *J Prosthet Dent* 2018 Jul;120(1):107-113.
37. Fuzzi M, Zaccheroni Z, Vallania G. Scanning electron microscopy and profilometer evaluation of glazed and polished dental porcelain. *Int J Prosthodont* 1996;9:452-458.
38. Karagoz Motro PF, Kursoglu P, Kazazoglu E. Effects of different surface treatments on stainability of ceramics. *J Prosthet Dent* 2012 Oct;108(4):231-237.
39. Patterson CJ, McLundie AC, Stirrups DR, Taylor WG. Refinishing of porcelain by using a refinishing kit. *J Prosthet Dent* 1991;65(3):383-388.
40. Goldstein GR, Barnhard BR, Penugonda B. Profilometer, SEM, and visual assessment of porcelain polishing methods. *J Prosthet Dent* 1991;65:627-634.
42. Scotti R, Kantorski KZ, Monaco C, Valandro LF, Ciocca L, Bottino MA. SEM evaluation of in situ early bacterial colonization on a Y-TZP ceramic: a pilot study. *Int J Prosthodont* 2007;20(4):419-422.
43. Yuan C, Wang X, Gao X, Chen F, Liang X, Li D. Effects of surface properties of polymer-based restorative materials on early adhesion of *Streptococcus mutans* in vitro. *J Dent* 2016;54:33-40.

44. Barbieri DSV, Vicente VA, Fraiz FC, Lavoranti OJ, Svidzinski TIE, Pinheiro RL. Analysis of the in vitro adherence of *Streptococcus mutans* and *Candida albicans*. *Braz J Microbiol* 2007;38(4):624-631.
45. Anami LC, Pereira CA, Guerra E, Assuncao Souza RO, Jorge AO, Bottino MA. Morphology and bacterial colonisation of tooth/ceramic restoration interface after different cement excess removal techniques. *J Dent* 2012; 40(9):742-749.
46. Aksoy G, Polat H, Polat M, Coskun G. Effect of various treatment and glazing (coating) techniques on the roughness and wettability of ceramic dental restorative surfaces. *Colloids Sur B: Biointerfaces* 2006;53(2):254-259.
47. Magar S, ArunaJ BB, Jagdive SSAA. A Comparative evaluation of the surface roughness of two glazed, unglazed and polished ceramic materials. *Indian J Bas Appl Med Res* 2012;2(1):103-110.
48. Kozmos M, Virant P, Rojko F, Abram A, Rudolf R, Raspor P, Zore A, Bohinc K. Bacterial adhesion of *streptococcus mutans* to dental material surfaces. *Molecules* 2021 Feb 21;26(4):1152.
49. Rashid H. The effect of surface roughness on ceramics used in dentistry: a review of literature. *Eur J Dent* 2014;571-579.
50. Esfahanizadeh GH, Salari M, Jalalian E. The effect of glazing and polishing on the roughness of dental porcelain. *Sci Inform Data* 2011;23(3):171-176.
51. Haywood VB, Heymann HO, Kusy RP, Whitley JQ, Andreas SB. Polishing porcelain veneers: an SEM and specular reflectance analysis. *Dent Mater* 1988;4(3):116-121.
52. Yilmaz C, Korkmaz T, Demirköprülü H, Ergün G, Ozkan Y. Color Stability of glazed and polished dental porcelains. *J Prosthodont* 2008;17(1):20-24.
53. Bakker DP, Busscher HJ, van Zanten J, de Vries J, Klijnsma JW. Multiple linear regression analysis of bacterial deposition to polyurethane coatings after conditioning film formation in the marine environment. *Microbiol* 2004;150: 1779-1784.
54. Azam MT, Khan AS, Muzzafar D, Faryal R, Siddiqi AS, Ahmad R, Chauhdry AA, Rehman I. Structural, surface in vitro bacterial adhesion and biofilm formation analysis of three dental restorative composites. *Mater* 2015; 8:3221-3237.
55. Haralur SB. Evaluation of efficiency of manual polishing over autoglazed and overglazed porcelain and its effect on plaque accumulation. *J Adv Prosthodont* 2012 Nov 1;4(4):179-186.
56. Iseri U, Ozkurt Z, Kazazoglu E, Kucukoglu D. Influence of grinding procedures on the flexural strength of zirconia ceramics. *Braz Dent J* 2010; 21(6):528-32.