

مقایسه ریزنشت فیشور سیلنت "Concise" پس از نوردهی با روش های متفاوت در شرایط آزمایشگاهی

دکتر شبنم میرزاییگی^{۱*}، دکتر لقمان رضایی صوفی^۲، دکتر طاهره معصوم^۳

۱- استادیار بخش دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی ایلام

۲- دانشیار بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی همدان

۳- متخصص دندانپزشکی کودکان

خلاصه:

سابقه و هدف: توانایی سیلنت جهت ممانعت از ریزنشت مهم بوده و پلیمریزاسیون سیلنت نقش اساسی در این مورد را دارد. پیشنهاد شده است که استرس ناشی از پلیمریزاسیون می تواند با استفاده از تکنیک پلیمریزاسیون Soft Start کاهش یابد. این مطالعه در نظر دارد اثر سه روش نوردهی Full Power، Low Power و Soft Start را بر ریزنشت فیشور سیلنت concise بررسی نماید.

مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی ۴۵ دندان پره مولر سالم انسانی به ۳ گروه ۱۵ تایی تقسیم شدند. هر سه گروه پس از اچ شدن، با سیلنت concise سیل شدند. نمونه های گروه اول با روش Full power، گروه دوم با روش low power و گروه سوم با روش Soft Start نوردهی شدند. نمونه ها پس از قرارگیری در محلول فوشین بازی و برش جهت اندازه گیری میزان ریزنشت توسط استریومیکروسکوپ بررسی شدند. در تجزیه و تحلیل داده ها به لحاظ خصلت رتبه ای بودن ریز نشت از آزمون Kruskal wallis استفاده گردید.

یافته ها: در گروه Full power ۶/۷ درصد از نمونه ها هیچ ریزنشتی را نشان ندادند. در گروه low power ریزنشت در تمام نمونه ها مشاهده شد و در گروه Soft Start ۱۳/۳ درصد از نمونه ها فاقد ریزنشت بودند. تفاوت بین گروه ها معنی دار نبود. ($P=0/8$)

نتیجه گیری: در این مطالعه تفاوتی در میزان ریزنشت فیشور سیلنت پلیمریزه شده با هر یک از روش های نوردهی یافت نشد.

کلید واژه ها: مواد پر کننده حفرات و شیارهای دندان، روش نوردهی، نشت دندان

وصول مقاله: ۹۳/۲/۹ اصلاح نهایی: ۹۳/۱۰/۱۸ پذیرش مقاله: ۹۴/۴/۲۷

مقدمه:

امروزه به صورت روز افزون توجه دندانپزشکی به پیشگیری های پیت و شیار معطوف شده است.^(۳) روش های مختلفی جهت پیشگیری وجود دارد که شامل، کاهش مصرف کربوهیدرات های تخمیر شونده، کاهش پلاک دندان با روش های صحیح رعایت بهداشت دهان، استفاده از فلوراید ها و داروهای ضد میکروبی موضعی و کاربرد سیلنت ها می باشند.^(۲) کاربرد فیشور سیلنت ها روشی کاملاً پذیرفته شده در پیشگیری از پوسیدگی است. سیلنت ها می توانند به روش شیمیایی و یا نوری سخت شوند. یکی از مهم ترین ملزومات سیلنت ها این است که تا حد امکان با کاربرد مناسب روش سیلنت گذاری از بروز ریز نشت در اطراف آن ها پیشگیری

پوسیدگی های دندان که رایج ترین بیماری مزمن عفونی در دوران کودکی هستند، موجب حل شدن و تخریب بافت های کلسیفیه شده ی دندان می شوند. ویژگی های یک ضایعه ی پوسیدگی بر حسب طبیعت سطحی که ضایعه روی آن ایجاد می شود دستخوش تغییر می گردد. سه جایگاه بالینی کاملاً متفاوت برای آغاز پوسیدگی وجود دارد که اولین و مستعدترین جایگاه عمق شیارها و فرورفتگی های رشدی مینا است.^(۱) دندان های آسیای دائم اغلب فرورفتگی و شیارهایی دارند که به طور ناقص پیوسته و سبب انباشته شدن مواد پلاک دندان در قاعده ی این نقص و گاه در تماس با عاج عریان می شود.^(۲)

(۴) شود.

با نور هالوژن معمولی Fast curing LED،

Pulse Curing LED و Step Curing LED ترمیم

شدند و در پایان بین روش‌های نوردهی مختلف تفاوت بارزی مشاهده نشد و به نظر می‌رسید که تفاوت در میزان ریزنشست بیشتر به ماده مورد استفاده بستگی دارد. (۷) اما مطالعه Chandurkar و همکارانش نشان داد که نوردهی با روش Soft Start ریزنشست را در ترمیم‌های کامپوزیت کلاس V کاهش می‌دهد. (۱۰)

در مطالعه Tymour و همکارانش نشان داده شد تکنیک Soft Start موجب یکپارچگی بهتر کامپوزیت با دندان می‌شود. (۱۱) لذا با توجه به یافته‌های ضد و نقیض این مطالعه با هدف مقایسه زیرنشست فیشور سیلنت Concise پس از نوردهی با سه روش متفاوت انجام شد.

مواد و روش‌ها:

این مطالعه از نوع تجربی - آزمایشگاهی بود. ۴۵ دندان پره مولر کشیده شده سالم انسانی که به دلیل درمان‌های ارتودنسی خارج شده بودند و دارای شیار مرکزی عمیق و مناسب درمان فیشور سیلنت بودند و طی ۳ ماه جمع‌آوری شده بودند جامعه آماری را تشکیل می‌دادند. دندان‌ها در ۳ گروه ۱۵ تایی به صورت تصادفی تقسیم شدند. دندان‌ها پس از خارج شدن از دهان در محلول سدیم کلراید ۰/۹ درصد و دمای اتاق نگهداری شدند.

قبل از شروع انجام تحقیق دندان‌ها به وسیله برس از بقایای جرم و نسج نرم پاک شدند و به مدت ۴۸ ساعت در محلول فرمالدئید ۱۰ درصد غوطه‌ور شدند سپس دندان‌ها به طور تصادفی به ۳ گروه ۱۵ تایی تقسیم شدند و مرحله اول در مورد هر ۳ گروه به طور مشابه و به صورت زیر انجام گرفت: سطوح اکلوزال دندان‌ها پس از تمیز کردن با ژل اسید فسفریک ۰/۳۷ در صد ۳۰ ثانیه اچ گردیده و بعد از آن به مدت ۵ ثانیه با آب شسته شده و توسط پوآر هوا به مدت ۵ ثانیه خشک شدند پس از این مرحله هر گروه به طور اختصاصی مورد درمان قرار گرفت.

اثرات ریزنشست شامل تحریک پالپ، تغییر رنگ مارجینال و پوسیدگی ثانویه است. این اثرات ناشی از حضور باکتری‌ها، مواد تغذیه‌ای آن‌ها یا یون‌های هیدروژنی است که از پلاک سطحی منشأ گرفته و به فضای بین سیلانت و دندان نفوذ می‌کنند. (۵)

انقباض پلیمریزاسیون و به دنبال آن ایجاد استرس انقباضی مشکل اصلی مرتبط با Setting مواد کامپوزیتی است. در نتیجه‌ی این پدیده جدا شدگی مواد نوردهی شده از بافت‌های دندانی رخ می‌دهد، و می‌تواند سبب ایجاد gap های مارجینال شود. محققین روش‌های مختلفی را جهت جبران استرس ناشی از پلیمریزاسیون و به حداقل رساندن اثر gap های مارجینال پیشنهاد کرده‌اند که یکی از آن‌ها تغییر زمان شدت نوردهی در طی پلیمریزاسیون ماده است و پلیمریزاسیون Soft Start نامیده می‌شود. (۶)

این مسئله می‌تواند توسط پلیمریزاسیون ابتدایی با شدت کم و سپس نوردهی نهایی با شدت افزایش‌یابنده انجام گیرد. ادعا شده است که پلیمریزاسیون کندتر باعث جریان یافتن بهتر مولکول‌های ماده، کاهش استرس انقباض پلیمریزاسیون و در نهایت کاهش میزان انقباض ماده می‌گردد و این روش تطابق مارجینال و سیل نهایی بهتری ایجاد می‌کند. (۷)

در مطالعه‌ای ۱۲۰ دندان مولر فاقد پوسیدگی با استفاده از نور هالوژن معمولی، نور LED با شدت بالا به روش سریع، نوردهی Soft Start، نوردهی exponential، نوردهی معمولی و نوردهی exponential با شدت بالا در ۶ گروه مجزا سیلنت شدند.

در پایان تفاوت آماری معنی‌داری در میزان ریزنشست فیشور سیلنت پلیمریزه شده با تکنیک‌های نوردهی متفاوت دیده نشد. (۸) Shah و همکاران ۷۰ دندان پره مولر و مولر کشیده شده را با استفاده از نور کوتاژ - تنگستن - هالوژن و نوردهی پلاسما آرک سیل نمودند. هیچ تفاوت آماری معنی‌دار در میزان ریزنشست بین نمونه‌های دو گروه دیده نشد. (۹) در مطالعه‌ای دیگر ۸۰ حفره کلاس V بر روی ۴۰ دندان پره مولر

عدم نفوذ رنگ با رتبه صفر، نفوذ رنگ به یک دوم خارجی سیلنت با تبه یک، نفوذ رنگ به یک دوم داخلی سیلنت با رتبه دو، نفوذ رنگ به زیر سیلنت با رتبه سه طبقه بندی شدند. چون میزان نفوذ رنگ از دو ناحیه برش خورده خوانده می‌شد، در صورت عدم هماهنگی اعداد خوانده شده عدد بزرگ‌تر به عنوان درجه نفوذ رنگ آن دندان محسوب می‌شد.

داده‌های جمع آوری شده توسط برنامه SPSS ویرایش پانزدهم تحت ویندوز xp وارد رایانه شد در تجزیه و تحلیل داده ها به لحاظ خصلت رتبه‌ای بودن ریزنشت از آزمون Kruskal wallis استفاده گردید سطح معنی دار آزمون مذکور کمتر از ۵ درصد در نظر گرفته شد.

یافته‌ها:

داده‌های مطالعه حاضر نشان می‌دهد که کمترین میزان ریزنشت با فراوانی ۸۶/۷٪ برای ۱۳ نمونه از ۱۵ نمونه مربوط به نوردهی با روش Soft Start دستگاه Blue phase و سپس ۹۳/۳ درصد مربوط به روش full power دستگاه مذکور بود. (جدول ۱)

جدول ۱- مقایسه درجه ریزنشت فیشر سیلنت concise پس از نوردهی با روش های متفاوت در شرایط آزمایشگاهی

Blue phase روش های نوردهی دستگاه			درجه ریزنشت
Soft start (تعداد در صد)	Low power (تعداد در صد)	Full power (تعداد در صد)	
۲ (۱۳/۳)	-	۱ (۶/۷)	۰
۳ (۲۰)	۷ (۴۶/۷)	۴ (۲۶/۷)	۱
۶ (۴۰)	۳ (۲۰)	۴ (۲۶/۷)	۲
۴ (۲۶/۷)	۵ (۴۳/۳)	۶ (۴۰)	۳

در گروه اول پس از مرحله اول شیارها به وسیله سیلنت Concise شرکت 3M ESPE ساخت کشور استرالیا توسط اپلیکاتور مخصوص یک سوم تا دو سوم ابتدایی شیب کاسپ ها پر شده و توسط دستگاه لایت کیور Blue phase ساخت شرکت Ivoclar Vivadent ، Liechten stein با برنامه ی نوردهی Full power به مدت ۱۰ ثانیه نوردهی شد. در گروه دوم پس از مرحله اول شیارها مانند گروه اول سیل شده و توسط دستگاه لایت کیور Blue phase با برنامه ی نوردهی Low power به مدت ۳۰ ثانیه نوردهی شد. در گروه سوم پس از مرحله اول شیار های سیل شده توسط دستگاه لایت کیور Blue phase با برنامه ی نوردهی soft start به مدت ۱۵ ثانیه نوردهی شدند.

بعد از انجام مراحل فوق تمام دندان‌ها به مدت ۴ هفته در محلول سدیم کلرید ۰/۹ درصد نگهداری شدند و سپس تحت پروسه ترموسایکل (ملک طب - ایران) قرار گرفتند. نمونه ها ۱۰۰۰ مرتبه در حمام با آب با درجه حرارت های 2 ± 55 و 2 ± 5 درجه سانتی گراد به طور متوالی قرار گرفتند. پس از این مرحله اپکس ریشه دندان‌ها با موم چسب مهر و موم گردیده و سطح خارجی دندان تا فاصله ۱/۵ - ۱ میلی متری لبه سیلنت با دو لایه لاک ناخن پوشانده شد. پس از خشک شدن لاک، نمونه ها به مدت ۲۴ ساعت در محلول فوشین بازی ۰/۵ در صد غوطه ور شدند. سپس دندان‌ها شسته و خشک شدند.

بعد از این مرحله نمونه ها توسط دیسک الماسی خنک شونده با آب از دو ناحیه پروگزیمال و سنترال به صورت باکولینگوالی برش داده شدند و یک برش افقی از ناحیه CEJ تاج دندان را از ریشه جدا نمود.

برش های دندان آماده شده جهت بررسی میزان ریزنشت زیر استریو میکروسکوپ Leica M165C ساخت کشور آمریکا با بزرگنمایی (X۴۰) توسط یک مشاهده کننده در دو زمان متفاوت مشاهده و رتبه بندی گردید. برای تعیین میزان ریزنشت هر نمونه زیراستریومیکروسکوپ، عمق نفوذ رنگ به ترتیب زیر درجه بندی شد.^(۱۲)

جدول ۲ - مقایسه میانگین ریزش فیشور سیلنت concise پس از نوردهی با روش های متفاوت در شرایط آزمایشگاهی

روش های نوردهی	تعداد	میانگین رتبه ریزش	آزمون
Full power	۱۵	۲۴/۵۳	P = ۰/۸۴
Low power	۱۵	۲۲/۳۷	
Soft Start	۱۵	۲۲/۱۰	

بحث:

بروز ریزش تاثیر منفی روی اثر گذاری سیلنت ها دارد و بنابراین به حداقل رساندن ریزش امری اساسی است.^(۹) انقباضی که طی پلیمریزاسیون سیلنت رخ می دهد ایجاد استرس و Gap مارجینال کرده و منجر به نفوذ مایعات دهانی و باکتری ها به زیر سیلنت می شود.^(۱۳)

پلیمریزاسیون، واکنشی شیمیایی است که مولکول های کوچک را به زنجیره ها یا شبکه های بزرگ تبدیل می کند. مولکول های مونومر دارای فاصله بین مولکولی حدود ۴ - ۳ انگستروم هستند اما هنگامی که پلیمریزه می شوند این فاصله به تنها ۰/۵ انگستروم کاهش می یابد.

و این دلیل موجهی برای انقباض طی پروسه پلیمریزاسیون است.^(۱۴-۱۵) یکی از فاکتورهای موثر بر پلیمریزاسیون مواد تابش است.^(۱۶) شدت نور زیاد (high intensity) با تولید استرس انقباضی بیشتر ممکن است سبب ایجاد Gap و در نتیجه بروز ریزش گردد. از دیگر سو پلیمریزاسیون ناکافی موجب می شود که مقادیر زیادی مونومر واکنش نداده باقی بماند که در نخستین روزهای پس از ترمیم در دهان آزاد شده و منجر به خصوصیات فیزیکی ضعیف ماده می شود.^(۱۳) امروزه از یک روش نوردهی به نام Soft Start جهت به حداقل رساندن استرس انقباضی استفاده می شود که در آن فاز اولیه تابش با شدت کم توسط یک فاز تابش نهایی با شدت بالا دنبال می شود.^(۱۷) انقباض پلیمریزاسیون در ۳ فاز مجزا رخ می دهد که شامل:

فاز قبل از ژله ای شدن (pr - gel phase) ، فاز ژله ای شدن (gel point) و فاز بعد از ژله ای شدن (post - gel phase) می باشد اما فاز بعد از ژله ای شدن تنها فازی است که قادر به ایجاد اختلال در سیل مارجینال است. زیرا در فاز های قبل از آن هنوز مونومر ها قادر به حرکت و لغزش در موقعیت های جدید درون ماتریس رزینی هستند. بدون این که باعث ایجاد استرس شوند. با افزایش در تعداد مونومر هایی که به پلیمر تبدیل می شوند جریان ماده به تدریج کاهش یافته و هنگامی که سختی رزین افزایش می یابد نیروهای استرسی به محل باند وارد می گردد.^(۱۸)

پس در فاز اولیه تابش با شدت کم سرعت پائین تبدیل باندها ، اجازه بهتر جریان یافتن را به ماده تحت تابش داده و منجر به کاهش استرس انقباضی می شود. تکمیل نوردهی توسط تابش با شدت زیاد باعث حداکثر تبدیل باندها و کیورینگ کامل ماده می شود.^(۱۳) در حالی که مکانیسم پلیمریزاسیون و درجه تبدیل باندها توسط این متد تغییر نمی یابد.^(۱۹)

با توجه به این که در مطالعات اخیر نشان داده اند که آماده سازی سطح دندان با روش های مختلف هوا سایی، اناملوپلاستی با لیزر اثر خاصی بر وقوع ریزش ندارند در این مطالعه از روش اچینگ با اسید فسفریک جهت آماده سازی سطح استفاده شد.^(۸) چون این مطالعه به صورت آزمایشگاهی انجام شده تا حد امکان تلاش شده است که شرایط دهان بازسازی گردد. از این رو نمونه های سیلنت شده تحت پروسه ترموسایکلینگ قرار گرفتند. در مطالعه کنونی از شدت ها و زمان های متفاوت نوردهی استفاده شده است. جهت مقایسه اثر تفاوت در پارامترهای شدن نور (میلی وات بر سانتی متر مربع) و زمان تابش باید شدت انرژی کل نور بر حسب (ژول بر سانتی متر مربع) محاسبه گردد. که توسط ضرب انرژی نور خروجی از دستگاه در مدت زمان تابش به دست می آید. محققین گزارش کردند که تغییرات در شدت انرژی اثر خاصی بر ریزش ندارد.^(۸)

مطالعه حاضر شدت انرژی را برای گروه های نوردهی شده با روش های Soft Start , full power , low power ,

References:

- 1) Harald O. Heymann Edward J. Swift Jr. Andre V. Sturdevant's art & science of operative dentistry. 5th ed. USA: Mosby; 2006. p: 3-67-68-105-107-110.
- 2) Raiph E, Donald MC, David R, Avery A, Jeeff A. Dentistry for the child and adolescent. The scientific of the child And adolescent. 8th ed. USA: Mosby; 2004. P: 214-227
- 3) Pinkham J R, Casamassimo PS, MC Tigue DJ, Fields HW, Nowak AJ. Pediatric Dentistry: Infancy through Adolescence. 4th ed. China: ELSEVIER; 2005. P: 520-7.
- 4) Vinay C, Prabhakar AR, Raju OS. Laser and visible Light cured pit and fissure sealants – comparison of microleakage at enamel – sealant interface: an in vitro study. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2002; 20(1): 30-6.
- 5) Idriss S, Abduljabbar T, Habib C, Omar R. Factors Associated with Microleakage in class II Resin Restorations. Oper Dent 2007; 32(1): 60-6
- 6) Glavina D, Vranić DN, Milosević SA, Bergman V, Majstorović M, Skrinjarić I. Soft-start Polymerization of Fissure sealant: Retention after Three years. Coll Antropol 2007; 31(4): 1089-92.
- 7) Yazici AR, Celik C, Dayangac B, Ozgunaltay G. Effects of Different Light curing units / Modes on the Microleakage of Flowable composite Resins. Eur J Dent 2008; 2(4): 240-6.
- 8) Nalcaci A, Ulusoy N, Kucukesmen C. Effects of LED Light cutting modes on the microleakage of a pit and fissure sealant. Am J Dent 2007; 20: 255-88.
- 9) Shah S, Roebuck EM, Nugent Z, Deery C. In vitro microleakage of a fissure sealant polymerized by either a quartz tungsten halogen curing Light or plasma arc curing light. Int J Paediatr Dent 2007; 17(5): 371-7
- 10) Chandurkar AM, Metgud SS, Yakub SS, Kalburge VJ. Evaluation of Microleakage in class V composite Restoration using Different Techniques of Polymerization. Int J prosthodont Dent 2012; 2(1): 10-15.
- 11) Timur V, Melkumyan, Kamola D. Makhamadaminova, Erkin Kh. Clinical and Experimental Evaluation of the Effectiveness of Soft-start Polymerization in Dental composite Restoration. International journal of Biomedicine 2012; 2(3): 242-5
- 12) Ferreira SH, Béria JU, Kramer PF, Feldens EG, Feldens CA. Dental care in 0-5 year-old Brazilian children: prevalence, severity, and associated factors. Int J Paediatr Dent 2007; 17(4): 289-96.
- 13) Dalli' Magro E1, Sinhoreti MA, Correr AB, Consani RL, Sicoli EA, Mendonça MJ, et al. Effect of Different Modes of Light Modulation on the Bond Strength And Knoop Hardness of a Dental composite. Braz Dent J 2008; 19(4): 334-40.

دستگاه Blue phase تقریباً ۱۶، ۱۹/۵ و ۲۴ تخمین می‌زند. به هر حال به نظر نمی‌رسد که این اختلاف فاحش در شدت انرژی بین گروه های مختلف اثری بر ریزنشت سیلنت داشته باشد. زیرا نتیجه حاصل از تداخل چندین فاکتور مختلف به دست می‌آید.^(۸)

مسئله بعدی فاکتور C است. c – factor بالا خطری برای باند محسوب می‌شود زیرا می‌تواند باعث افزایش استرس پلیمریزاسیون گردد. از آن جایی که سیلانت ها اساساً به یک سطح باند می‌شوند، در این مطالعه C – factor نسبتاً کم اثر می‌باشد و از نظر تئوری حداقل استرس انقباضی را طی پلیمریزاسیون موجب شده و باند نسبتاً خوبی با سطح دندان، صرف نظر از شدت نور، برقرار می‌نماید.^(۸)

مطالعه حاضر نشان داد که تفاوت چشمگیری در درجه ریزنشت سیلنت های پلیمریزه شده با هر یک از سه روش فوق الذکر وجود ندارد و انقباض پلیمریزاسیون و در نتیجه ریزنشت در هر سه گروه رخ می‌دهد. یافته‌های این مطالعه با یافته‌های حاصل از مطالعات مشابه همخوانی دارد.^(۸،۲۰)

اما مطالعه Chandurkar و همکارانش نشان داد که نوردهی با روش soft-start ریزنشت را در ترمیم های کامپوزیت کلاس V کاهش می‌دهد.^(۱۰)

در مطالعه Timur و همکارانش نیز نشان داده شد که تکنیک Soft Start موجب یکپارچگی بهتر کامپوزیت با دندان می‌شود.^(۱۱) تفاوت در نتایج این بررسی ها را می‌توان به تفاوت در نوع ماده استفاده شده از نظر میزان وسایز فیبرو نیز تفاوت در غلظت محلول دای استفاده شده و مدت زمان غوطه وری در آن و نوع دندانهای مورد بررسی و زمان سپری شده از کشیدن آنها نسبت داد.^(۹)

نتیجه گیری:

در این مطالعه تفاوتی در میزان ریزنشت فیشر سیلنت پلیمریزه شده با هر یک از روش های نوردهی یافت نشد.

- 14) Visvanathan A, Ilie N, Hickel R, Kunzelmann KH. The influence of curing times and Light curing methods on the polymerization shrinkage stress of a shrinkage optimized composite with hybrid – type prepolymer fillers . Dent Mater 2007;23(7):777-84
- 15) Charton C, Colon P, Pla F. shrinkage stress in Light – cured composite resins : Influence of material and photoactivation mode. Dent Mater 2007 ;23(8):911-20.
- 16) Franco EB, dos Santos PA, Mondelli RF. The effect of different Light-Curing units on tensile strength and microhardness of a composite resin. J Appl Oral Sci 2007;15(6):470-4.
- 17) Lopes LG, Franco EB, Pereira JC, Mondelli RF. Effect of Light – curing units and activation mode on polymerization shrinkage and shrinkage stress of composite resins . J Appl Oral Sci 2008 ;16(1):35-42
- 18) Santos AJ, Lisso MT, Aguiar FH, França FM, Lovadino JR. Effect of stepped Exposure on quantitative in vitro Marginal Microleakage . J Esthet Restor Dent 2005;17(4):236-4
- 19) Lopes LG, Jardim Filho Ada V, de Souza JB, Rabelo D, Franco EB, de Freitas GC. Influence of pulse - delay curing on sorption and solubility of a composite Resin . j Appl oral sci . 2009 ; 17(1) : 27-31.
- 20) Umer F, Khan FR. Postoperative Sensitivity in class V composite restorations : Comparing soft start vs. Constant curing modes of LED . J Conserv Dent 2011;14(1):76-9.