

بررسی مقایسه ای خشونت سطحی سه نوع کامپوزیت رزینی مختلف بعد از پالیش با تکنیک دو مرحله ای

دکتر سارا روغنی^۱، دکتر شهریار شهریار^{۲*}، دکتر مهرداد برکتین^۳، دکتر آرزو اسلامی^۴

۱- دانش آموزته دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

۲- استادیار، گروه دندانپزشکی ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

۳- دانشیار، گروه دندانپزشکی ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

۴- دستیار تخصصی، گروه دندانپزشکی ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

پذیرش مقاله: ۱۴۰۱/۵/۳۱

اصلاح نهایی: ۱۴۰۱/۳/۲۸

وصول مقاله: ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

Comparative Evaluation of Surface Roughness of Three Different Composite Resins Following Polishing with a Two-Step Technique

Sara Roghani¹, Shahriar Shahriari^{2*}, Mehrdad Barekatain³, Arezoo Eslami⁴

1-Dentist, Faculty of dentistry, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2-Assistant professor, Department of Operative Dentistry, Faculty of dentistry, Isfahan (khorasgan) Branch, Islamic Azad university, Isfahan, Iran

3-Assosiate professor, Department of Operative Dentistry, Faculty of dentistry, Isfahan (khorasgan) Branch, Islamic Azad university, Isfahan, Iran

4- postgraduate student, Department of Operative Dentistry, Faculty of dentistry, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad university, Isfahan, Iran

Received: Feb 2021

; Accepted: Aug 2022

Abstract

Background and Aim: Nowadays, demand for same-color restorative materials, especially resin composites, is increasing. Access to the smooth surface with minimum level of surface roughness significantly results in more beauty, and the reduction of the accumulation of the plaque, gingival inflammation, and tooth discoloration. the aim of this study was surface roughness of three different composite's resins following the polish with a two-step technique has been evaluated.

Materials and Methods: In this experimental study, three types of composite; Charisma Classic, Charisma Topaz and Charisma Diamond have been investigated. Every type of the composite includes 40 disc-shape specimens with 5 and 3mm in height were provided. Specimens of each composite type were divided into two categories, tested group and negative control group. The tested groups were polished by twisted and the control groups were not subjected to any kind of polishing process. Then, the overall level of surface roughness in each group was measured. The data were analyzed with independent t test, ANOVA and the Tokay Test.

Results: The mean surface roughness of all three types of composites after polishing by the twisted was significantly lower than the control group ($p < 0.001$). The mean level of surface roughness in Charisma Classic and Charisma Topaz composites was not significantly different ($P=0.2$) the mean surface roughness in Charisma Diamond composite was significantly higher than Charisma Classic and Charisma Topaz composites ($p < 0.001$). The mean of surface roughness was not significantly different between the three control groups ($p = 0.24$).

Conclusion: Microhybrid composite showed the lowest level of surface roughness after the standard polishing process.

Keywords: composite resins, Dental Polishing, surface roughness

***Corresponding Author:** sh.shahriari@khuisf.ac.ir

J Res Dent Sci. 2022; 19(4):295-302

خلاصه:

سابقه و هدف: امروزه تقاضا برای مواد ترمیمی هم رنگ دندان به خصوص کامپوزیت های رزینی روبه افزایش است. دستیابی به سطحی صیقلی با کمترین میزان خشونت سطحی به طور قابل ملاحظه ای منجر به زیبایی بیشتر، کاهش تجمع پلاک، التهاب لثه و کاهش تغییر رنگ ترمیم دندان می شود. هدف از این مطالعه مقایسه خشونت سطحی سه نوع کامپوزیت رزین مختلف بعد از پالیش با تکنیک دو مرحله ای بود

مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی-آزمایشگاهی سه نوع کامپوزیت میکروهیبرید Charisma Classic، کامپوزیت نانوهیبرید Charisma Topaz و کامپوزیت نانوهیبرید Charisma Diamond مورد بررسی قرار گرفتند. از هر نوع کامپوزیت ۴۰ نمونه دیسک شکل به قطر ۵ و ارتفاع ۳ میلی متر تهیه شد. نمونه های هر نوع کامپوزیت به دو گروه آزمون و کنترل منفی تقسیم شدند. گروه های آزمون توسط مولتهای خورشیدی پالیش شدند و گروه های کنترل تحت هیچ نوع پروسه ی پالیش قرار نگرفتند. سپس میانگین خشونت سطحی در هر گروه اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون های t-test، ANOVA و tukey آنالیز شدند.

یافته ها: میزان خشونت سطحی هر سه نوع کامپوزیت بعد از پالیش توسط سیستم خورشیدی دو مرحله ای نسبت به گروه کنترل بطور معناداری کمتر بود ($p < 0.001$). میزان خشونت سطحی در کامپوزیت Charisma Classic و Charisma Topaz تفاوت معناداری نداشت. ($P = 0.2$) میزان خشونت سطحی در کامپوزیت Charisma Diamond به طور معناداری بیشتر از کامپوزیت های Charisma Classic و Charisma Topaz بود ($p < 0.001$). میزان خشونت سطحی بین سه گروه کنترل تفاوت معناداری نداشت ($p = 0.24$).

نتیجه گیری: به نظر می رسد Charisma Classic کمترین میزان خشونت سطحی پس از انجام فرایند استاندارد پالیش را نشان داد. پالیش را دارد.

کلید واژه ها: کامپوزیت رزینی، خشونت سطحی، پالیش دندان

مقدمه:

ارزیابی کیفیت سطح مواد ترمیمی مختلف است. رسیدن به یک سطح صیقلی با کمترین میزان خشونت سطحی برای کاهش تجمع پلاک، التهاب لثه و تغییر رنگ دندان یکی از اهداف اصلی در پالیش کامپوزیت به شمار می رود. طی مرحله polishing لازم است این خشونت سطحی حذف و در نتیجه ویژگی های فیزیکی-مکانیکی ترمیم ارتقاء یابد^(۶) از این رو اندازه گیری میزان خشونت سطحی کامپوزیت ها و بهینه سازی روش های پالیشینگ و نیز ارائه توصیه هایی کاربردی جهت انتخاب کامپوزیت مناسب در شرایط کلینیکی مختلف ضروری به نظر می رسد.

خشونت سطحی می تواند باعث مشکلاتی از قبیل افزایش گیر پلاک و میکروارگانیسم ها شود که خود می تواند باعث پوسیدگی های ثانویه و از دست رفتن ترمیم شود^(۷) هم چنین می تواند اتصال ذرات غذا به ترمیم را راحت تر کرده و باعث تغییر رنگ آن شود^(۸) به علاوه خشونت سطحی می تواند روی مینای دندان تاثیر بگذارد و باعث رنگ گرفتگی سطح مینا و تجمع پلاک شود در نتیجه باعث ناراضی و ناراحتی بیمار

امروزه به دلیل تمایل بیماران برای استفاده از مواد هم رنگ دندان و ترمیم های زیبایی، کامپوزیت های دندانی به طور گسترده ای در دندانپزشکی مورد استفاده قرار می گیرند^(۱) و از این جهت کامپوزیت های دندانی بیشترین زیبایی و بالاترین خواص مکانیکی را در بین سایر مواد هم رنگ مانند گلاس آینومر از خود نشان می دهند^(۲).

با پیشرفت های بوجود آمده در زمینه نانو تکنولوژی نوع جدیدی از کامپوزیت ها به نام نانو کامپوزیت ها وارد دندانپزشکی شده اند. نانو کامپوزیت ها به دو دسته کلی نانوفیلدها و نانوهیبریدها تقسیم بندی می شوند.^(۳) نانو کامپوزیت ها دارای خواص زیبایی خوبی می باشند به همین دلیل برای ترمیم های قدامی بسیار مناسب بوده و در عین حال به دلیل داشتن خواص مکانیکی مناسب به عنوان ماده ترمیمی در دندان های خلفی نیز مورد استفاده قرار می گیرند^(۴).

سطح ترمیم های کامپوزیتی به دنبال پروسه ی finishing دچار مقداری از خشونت می شود. این خشونت سطحی به دلیل کاربرد انواع فرزها و دیسک های پرداخت ایجاد می گردد.^(۵) بررسی میزان خشونت سطحی رایج ترین روش در

مواد و روش ها

در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی، ۱۲۰ عدد نمونه از سه نوع کامپوزیت رزینی مختلف در شش گروه استفاده شد که هر گروه شامل ۲۰ نمونه کامپوزیتی بود (جدول ذیل)

گروه ۱: Charisma Topaz (Heraeus Kulzer, Germany) (نانوهیبرید)

گروه ۲: Charisma Classic (Heraeus Kulzer, Germany) (میکروهیبرید)

گروه ۳: Charisma Diamond (Heraeus Kulzer, Germany) (نانوهیبرید)

گروه ۴: گروه کنترل کامپوزیت Charisma Topaz

گروه ۵: گروه کنترل کامپوزیت Charisma Classic

گروه ۶: گروه کنترل کامپوزیت Charisma Diamond

برای تهیه نمونه‌ها از قالب‌های لاستیکی به قطر ۵ و ارتفاع ۳ میلی متر استفاده شد. بر روی یک اسلپ شیشه‌ای یک نوار مایلار قرارداده شد و روی آن قالب قرار گرفت. سپس به میزان کافی کامپوزیت در قالب قرارداده شد. یک نوار ماتریکسی شفاف دیگر در بالای سطح کامپوزیت قرار گرفت و روی آن اسلپ شیشه‌ای دیگری قرارداده شد و با فشار ماده اضافی خارج شد. هر طرف نمونه‌ها توسط دستگاه لایت کیور Litex696 (Dentamerica, U.S.A) به مدت ۳۰ ثانیه و با شدت نور ۷۵۰ میلی وات بر سانتی متر مربع مطابق توصیه‌های کارخانه سازنده پلیمریزه و کیور شدند. در مجموع هر نمونه به مدت ۶۰ ثانیه (بر اساس دستور کارخانه) از هر دو سطح فوقانی و تحتانی کیور شد^(۱۶). نمونه تمام گروه‌ها به جز

گروه کنترل، توسط دیسک‌های خورشیدی دومرحله‌ای Diacomp plus (EVE Ernst Vetter GmbH, Germany) مطابق دستور کارخانه سازنده با سرعت پایین همراه با خنک کننده پالیش و به صورت منقطع شدند. به این صورت که نمونه‌ها توسط پنس هموستات گرفته شد و ابتدا به مدت ۲۰ ثانیه از دیسک صورتی مناسب برای pre-polishing (Medium) استفاده شد. سپس نمونه‌ها توسط

شود^(۹). علاوه بر این‌ها یک ترمیم کامپوزیتی خشن می‌تواند یک ظاهر غیرطبیعی و نازیبا داشته باشد.^(۱۰)

سیستم‌های پالیشینگ به دو صورت وجود دارند: ۱- چندمرحله‌ای که از ساینده‌های خشن شروع می‌شوند تا به ساینده‌های نرم‌تر می‌رسند. ۲- یک مرحله‌ای که تنها از یک ابزار استفاده می‌شود و با تغییر سرعت و فشار ابزار پالیش، انجام می‌شود. سیستم‌های یک‌مرحله‌ای امروزه طرفدار بیش‌تری دارند چون زمان و میزان تلاش دندانپزشک را کم می‌کنند و در عین حال پالیش مطلوبی دارند^(۱۱).

پروسه‌ی finishing به منظور فرم‌دهی نهایی ترمیم، تنظیم اکلوژن و تسطیح اولیه ترمیم و پروسه‌ی Polishing برای رسیدن به ویژگی‌های فیزیکی خوب، قابل قبول و استاندارد که باعث رسیدن به یک ترمیم زیبا و باکیفیت می‌شود، انجام می‌گیرد. این دو پروسه پس از هر درمان ترمیمی با کامپوزیت رزین‌ها انجام می‌شوند.^(۱۲، ۱۳)

در مقایسه خشونت سطحی دو کامپوزیت نانوفیلد و نانوهیبرید بعد از پالیش با تکنیک چندمرحله‌ای توسط Itanto و همکاران^(۸) به این نتیجه رسیدند که خشونت سطحی کامپوزیت‌های رزینی نانوفیلر در مقایسه با کامپوزیت‌های نانوهیبرید در تکنیک چندمرحله‌ای کمتر است و به همین دلیل برای ترمیم‌های قدامی به دلیل زیبایی بیش‌تر، مناسب‌تر است. Aljazairy و همکاران^(۱۴) در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند سیستم‌های پالیش یک‌مرحله‌ای، سطح صاف‌تری را برای کامپوزیت‌های نانوهیبرید در مقایسه با کامپوزیت‌های میکروهیبرید ایجاد می‌کنند.

دستیابی به یک سطح صیقلی در کامپوزیت‌ها یک چالش اولیه برای موفقیت کلینیکی است^(۵) و پالیش به کاهش زبری ناشی از وسایل فینیشینگ کمک می‌کند^(۱۵). بنابراین هدف از این مطالعه مقایسه خشونت سطحی سه نوع کامپوزیت رزین مختلف بعد از پالیش با تکنیک دومرحله‌ای بود.

ویژگی های کامپوزیت های مورد مطالعه

| مواد | ماتریکس رزینی | سیستم فیلر | فیلر | سایز فیلر | میزان فیلر |
|------------------|-----------------|-------------|---|------------|------------|
| Charisma Topaz | TCD-DI-HEA | نانوهیبرید | باریوم آلومینیوم فلوراید گلاس نانوپار تیکل های گسسته prepolymerized فیلرهای | 5nm - 5μm | ۵۹٪ حجمی |
| Charisma Classic | Bis-GMA | میکروهیبرید | باریوم آلومینیوم فلوراید گلاس Feldspar فیلرهای Prepolymerized فیلرهای | 0/005-10μm | ۶۱٪ حجمی |
| Charisma Diamond | TCD-DI-HEM UDMA | نانوهیبرید | باریوم آلومینیوم فلوراید گلاس نانوپار تیکل های گسسته | 5nm- 20μm | ۶۴٪ حجمی |

جدول ۱- مقایسه ای میانگین خشونت سطحی سه نوع کامپوزیت نانوهیبرید Charisma Topaz ، میکروهیبرید Charisma Classic ، نانوهیبرید Charisma Diamond و حالت کنترل بر حسب میکرومتر

| گروه | تعداد | میانگین | انحراف - Pvalue معیار |
|---------------------------------------|-------|---------|-----------------------|
| کامپوزیت نانوهیبرید Charisma Topaz | ۲۰ | ۰/۱۵۳ | ۰/۰۳۸ |
| کنترل | ۲۰ | ۰/۵۹۴ | ۰/۲۱۶ |
| کامپوزیت میکروهیبرید Charisma Classic | ۲۰ | ۰/۱۳۱ | ۰/۰۲۶ |
| کنترل | ۲۰ | ۰/۵۴۹ | ۰/۱۴۹ |
| کامپوزیت نانوهیبرید Charisma Diamond | ۲۰ | ۰/۲۰۹ | ۰/۰۵۰ |
| کنترل | ۲۰ | ۰/۶۵۰ | ۰/۱۹۳ |

در مقایسه دو به دویی گروه ها، میزان خشونت سطحی در کامپوزیت Charisma Topaz و Charisma Classic تفاوت معناداری نداشت ($p=0/201$). میزان خشونت سطحی در کامپوزیت Charisma Diamond بطور معناداری بیشتر از کامپوزیت Charisma Topaz بود ($p<0/001$). میزان خشونت سطحی در کامپوزیت Charisma Diamond بطور معناداری بیشتر از کامپوزیت Charisma Classic بود ($p<0/001$). (نمودار ۱)

پوار آب و هوا دبریدمان شدند و به مدت ۲۰ ثانیه دیسک خاکستری مناسب برای High shine polishing (Fine) روی نمونه ها کشیده شد. سپس نمونه ها به مدت ۱۰ ثانیه توسط پوار آب و هوا دبریدمان شدند.^(۱۶)

متوسط خشونت سطحی (R_a) نمونه ها توسط دستگاه پروفیلومتر (Mitutoyo, SurfTest SJ-310, Japan) بر حسب میکرومتر اندازه گیری شد. نواحی اندازه گیری به صورت تصادفی انتخاب شد. اندازه گیری ها سه بار تکرار شد و میانگین آن ها به دست آمد. سپس میانگین خشونت سطحی هر گروه به دست آمد و با هم و با گروه کنترل خود مقایسه شد. داده های بدست آمده توسط آزمون های آماری t-test, ANOVA و tukey و نرم افزار SPSS 24 تجزیه و تحلیل شدند و سطح معنادار ۰/۰۵ در نظر گرفته شد.

یافته ها:


میزان خشونت سطحی هر سه نوع کامپوزیت بعد از پالیش توسط سیستم خورشیدی دومرحله ای EVE نسبت به گروه کنترل بطور معناداری کمتر بود ($p<0/001$). (جدول ۱) میانگین خشونت سطحی بین کامپوزیت های Charisma Topaz, Charisma Classic و Charisma Diamond تفاوت معنادار داشت. ($p<0/001$)

کاهش می‌یابد. استفاده از ذرات fine باعث کاهش فضا بین فیلرها و حفاظت بیش‌تر از ماتریکس رزینی نرم می‌شود^(۱۷). در بین کامپوزیت‌های رزینی مورد مطالعه، کامپوزیت Charisma Diamond دارای بزرگترین ذرات فیلر (۲۰ میکرومتر) بود و به همین دلیل این کامپوزیت بیش‌ترین خشونت سطحی را در بین سه کامپوزیت مورد مطالعه نشان داد.

خشونت سطحی هر سه کامپوزیت Charisma Diamond، Charisma Classic و Charisma Topaz نسبت به گروه کنترل خود کمتر بود که این نشان‌دهنده‌ی نیاز به پالیش سطح ترمیم کامپوزیت است. در تحقیق Kemaloglu و همکاران^(۱۸) کم‌ترین میزان خشونت به‌دست‌آمده مربوط به گروه کنترل (زیرنوار مایلار) بود که با نتایج مطالعه حاضر مغایرت دارد در مطالعه حاضر خشونت نهایی وابسته به مواد و اجزای کامپوزیت بود ولی در مطالعه Kemaloglu و همکاران خشونت نهایی وابسته به ابزار پالیشینگ می‌باشد.


میزان خشونت سطحی کامپوزیت Charisma Topaz نسبت به کامپوزیت Charisma Diamond به‌طور معناداری کمتر بود. این می‌تواند به علت کوچک‌تر بودن ذرات فیلر در کامپوزیت Charisma Topaz باشد که ۵ نانومتر تا ۵ میکرومتر است ولی اندازه ذرات فیلر در کامپوزیت Charisma Diamond ۵ نانومتر تا ۲۰ میکرومتر است. در کامپوزیت Charisma Topaz به جای ذرات بزرگتر کامپوزیت Diamond، فیلرهای prepolymerized قرار دارد که باعث پالیش‌پذیری بهتر این کامپوزیت می‌شود. فیلرهای prepolymerized شامل ماتریکس آلی و فیلرهای غیرآلی است که ابتدا داخل بلوک‌هایی کیور می‌شوند، سپس ساییده می‌شوند. ذرات ساییده شده همراه با فیلرهای غیرآلی برای افزایش درصد وزنی اضافه می‌شوند. این ذرات مانع از سایش ماتریکس می‌شوند و از طرفی با افزایش درصد وزنی تا حدود ۸۰ درصد، مانع انقباض کامپوزیت می‌شوند.^(۱۹)

طبق نتایج مطالعه حاضر، میزان خشونت سطحی در کامپوزیت‌های Charisma Topaz و Charisma



نمودار ۱- مقایسه‌ی میزان خشونت سطحی کامپوزیت‌های Topaz، Charisma Diamond و Classic بعد از پالیش برحسب میکرومتر

میزان خشونت سطحی بین سه گروه کنترل کامپوزیت‌های Charisma Topaz، Charisma Classic، Charisma Diamond تفاوت معنادار نداشتند ($p=0/24$). (نمودار ۲)



نمودار ۲- مقایسه‌ی میزان خشونت سطحی بین سه گروه کنترل کامپوزیت‌های Topaz، Charisma Diamond و Classic

بحث

در این مطالعه در بررسی خشونت سطحی سه نوع کامپوزیت رزینی (دو نوع کامپوزیت رزینی نانو هیبرید و یک کامپوزیت رزینی میکرو هیبرید) با یک سیستم پالیش دو مرحله‌ای نتایج نشان داد که بیش‌ترین میزان خشونت سطحی مربوط به کامپوزیت Charisma Diamond و کمترین میزان خشونت سطحی مربوط به کامپوزیت Charisma Classic می‌باشد. میزان خشونت سطحی کامپوزیت با کاهش سایز ذرات فیلر

Classic تفاوت معناداری نداشت. در بررسی ویژگی‌های سیستم فیلر این دو کامپوزیت، مشاهده می‌شود که هر دو کامپوزیت Charisma Topaz و Charisma Classic دارای فیلرهای prepolymerized بودند که می‌تواند در پالیش‌پذیری این کامپوزیت‌ها مؤثر باشد. Barakah و همکاران^(۲۰) به این نتیجه رسیدند که نانوکامپوزیت‌ها مثل Filtek Supreme XT خشونت سطحی کمتری را نسبت به کامپوزیت‌های میکروهیبرید Z250 نشان ندادند. از طرفی کامپوزیت نانوهیبرید Tetric EvoCeram نسبت به دو کامپوزیت دیگر سطح خشن تری را نشان داد. آن‌ها بیان کردند که ترکیب رزینی کامپوزیت در خشونت سطحی نقش مهمی ایفا می‌کند و خشونت سطحی مختلف در این سه کامپوزیت را می‌توان به سختی سیستم فیلر نسبت داد. کامپوزیت Filtek Supreme XT و کامپوزیت Z250 که سیستم فیلر شبیه به هم صرف نظر از سایز ذرات دارند، خشونت سطحی مثل هم و کامپوزیت دیگر که ذرات فیلر متفاوتی دارد، سطح خشن تری بعد از پالیش دارد.

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میزان خشونت سطحی کامپوزیت Charisma Classic نسبت به کامپوزیت Charisma Diamond به طور معنی داری کمتر است. چون کامپوزیت Charisma Classic یک کامپوزیت میکروهیبرید است که سایز ذرات آن بین ۰/۰۵ تا ۱۰ میکرومتر است ولی سایز بزرگ‌ترین ذرات فیلر کامپوزیت نانوهیبرید Diamond، ۲۰ میکرومتر است. به همین علت کامپوزیت Charisma Classic نسبت به کامپوزیت Charisma Diamond سطح پالیش‌پذیرتری را ایجاد می‌کند.

در مطالعه Can Say و همکاران^(۱۷) خشونت سطحی کامپوزیت‌های سوپرانانوفیلد مثل Estelite Omega و Estelite Σ Quick نسبت به کامپوزیت‌های نانوهیبرید مثل Charisma Diamond میزان کمتر و نسبت به کامپوزیت‌های میکروهیبرید خشونت سطحی کمی کمتر و یا مشابه را نشان دادند. اندازه ذرات فیلر کامپوزیت‌های

سوپرانانوفیلد نسبت به کامپوزیت‌های نانوهیبرید کمتر بوده است. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که استفاده از ذرات فاین فیلر باعث کاهش فضا بین فیلرها و حفاظت بیش‌تر از ماتریکس رزینی می‌شود. که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد. AlJazairy و همکاران^(۱۴) به این نتیجه رسیدند که کامپوزیت نانوهیبرید خشونت سطحی کمتری نسبت به کامپوزیت‌های میکروهیبرید دارد. آن‌ها از کامپوزیت نانوهیبرید IPS Empress direct و کامپوزیت میکروهیبرید Filtek P90 استفاده کردند. که مغایر با نتایج مطالعه حاضر است. علت این تفاوت در اندازه و سایز فیلرهای استفاده شده در دو مطالعه می‌باشد

Senawongse و همکاران^(۲۱) در بررسی خشونت سطحی چند کامپوزیت رزینی بیان کردند که کامپوزیت میکروهیبرید ClearFil AP-X در بین تمام کامپوزیت‌های مورد مطالعه آن‌ها، دارای بیش‌ترین خشونت سطحی بود و دلیل آن را اینطور بیان کردند که این کامپوزیت در بین کامپوزیت‌های مورد مطالعه بزرگ‌ترین سایز ذرات را داشت. همانطور که در بین کامپوزیت‌های نانوهیبرید مورد مطالعه آن‌ها کامپوزیت Premise کوچک‌ترین سایز ذرات فیلر و به طبع آن کمترین میزان خشونت سطحی را نشان داد. که نتایج آن با مطالعه حاضر در مورد ارتباط سایز ذرات فیلر و میزان خشونت سطحی مطابقت دارد.

پالیش نمودن کامپوزیت‌های مورد بررسی در مقایسه با گروه‌های کنترل، سطح پرداخت شده مناسب‌تری داشتند، بنابراین پروسه‌ی پالیشینگ پس از انجام ترمیم‌های کامپوزیتی ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به پالیش‌پذیری مناسب‌تر کامپوزیت‌های Charisma Topaz و Charisma Classic در نواحی esthetic و به منظور فراهم نمودن نمایی زیبا و طبیعی استفاده از این دو نوع کامپوزیت بر مبنای پژوهش کنونی نسبت به کامپوزیت Charisma Diamond ارجحیت دارد.

نوع و سایز ذرات فیلر موجود در سیستم‌های کامپوزیت رزینی می‌توانند بر ویژگی‌های فیزیکی ماده از جمله پالیش‌پذیری و

References:

- 1-Negahdari K, Tavanagar M S, Bagheri R. Sorption, solubility, and surface microhardness of 3 nanohybrid resin composites after 60 days of water storage. *jdm*. 2018; 30 (4) :200-207
- 2-Sarrett DC. Clinical challenges and the relevance of materials testing for posterior composite restorations. *Dent Mater*. 2005;21(1):9-20.
- 3-Moezzyzadeh M. Investigation of compressive strength of hybrid composites and nanocomposites. *Journal of Dental School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences*, 2013;30(1):23-28
- 4-Jung M, Eichelberger K, Klimek J. Surface geometry of four nanofiller and one hybrid composite after one-step and multiple-step polishing. *Oper Dent* 2007; 32(4):347-355
- 5-Sakaguchi RL, Ferracane JL, Powers JM. Craig's restorative dental materials. 14th ed. St. Louis: Elsevier, 2019: 84, 162-81
- 6-Ritter AV, Boushell LW, Walter R, Sturdevant CM. Art and science of operative dentistry. 7th ed. St. Louis: Elsevier, 2019: 235
- 7-Topcu FT, Erdemir U, Sahinkesen G, Yildiz E, Uslan I, Acikel C. Evaluation of microhardness, surface roughness, and wear behavior of different types of resin composites polymerized with two different light sources. *J Biomed Mater Res B Appl Biomater* 2010; 92:470-8.
- 8-Itanto BSH, Usman M, Margono A. Comparison of surface roughness of Nano filled and nanohybrid composite resins after polishing with a multi-step technique. *Journal of Physics: Conference Series* 2017;884: 12-25
- 9-Jones CS, Billington RW, Pearson GI. The in vivo perception of roughness of restorations. *Br Dent J*.2004;196(1): 42-45.
- 10-Yap AU, Yap SH, Teo CK, Ng JJ. Finishing/polishing of composite and compomer restoratives: effectiveness of one-step systems. *Oper Dent*. 2004;29(3):275-9
- 11-Mirza kouchaki boroujeni P, Barekatin M, Fattahi P, Fatemi A, Xahraei L, Sharafi A, et al. The effect of finishing and polishing time on microleakage of composite restorations. *Journal of islamic dental association of iran (majallah-i-dandanpizishki)*.2013;25(3 (88):269-274.
- 12-Erdemir U, Sancakli HS, Yildiz E. The effect of one-step and multi-step polishing systems on the surface roughness and microhardness of novel resin composites. *Eur J Dent*. 2012;6(2):198-205..
- 13-Kumari CM, Bhat KM, Bansal R. Evaluation of surface roughness of different restorative composites after polishing using atomic force microscopy. *J Conserv Dent*. 2016;19(1):56-62

به دنبال آن ویژگی‌های نوری و زیبایی ترمیم نهایی تاثیر گذار باشند. (۲۰)، (۲۱)

نتیجه گیری:

در بین کامپوزیت‌های مورد مطالعه، کامپوزیت میکروهیبرید کمترین میزان خشونت سطحی پس از انجام فرایند استاندارد پالیش را نشان داد. پالیش نمودن کامپوزیت‌های مورد بررسی در مقایسه با گروه‌های کنترل، سطح پرداخت شده مناسب‌تری داشتند

- 14-AlJazairy YH, Mitwalli HA, AlMoajel NA. The effect of polishing systems on surface roughness of nanohybrid and microhybrid resin composites. *Am J Dent*. 2019;32(1):47-52.
- 15-Yap AU, Lye KW, Sau CW. Surface characteristics of tooth-colored restoratives polished utilizing different polishing systems. *Oper Dent*. 1997;22(6):260-5.
- 16-Abzal MS, Rathakrishnan M, Prakash V, Vivekanandhan P, Subbiya A, Sukumaran VG. Evaluation of surface roughness of three different composite resins with three different polishing systems. *J Conserv Dent*. 2016 Mar-Apr;19(2):171-4
- 17-Can Say E, Yurdagüven H, Yaman BC, Özer F. Surface roughness and morphology of resin composites polished with two-step polishing systems. *Dent Mater J* 2014;33(3):332-42.
- 18-Kemaloglu H, Karacolak G, Turkun LS. Can Reduced-Step Polishers Be as Effective as Multiple-Step Polishers in Enhancing Surface Smoothness? *J Esthet Restor Dent*. 2017;29(1):31-40
- 19-Salazar DC, Dennison J, Yaman P. Inorganic and prepolymerized filler analysis of four resin composites. *Oper Dent*. 2013;38(6):E201-9
- 20-Barakah HM, Taher NM. Effect of polishing systems on stain susceptibility and surface roughness of nanocomposite resin material. *J Prosthet Dent*. 2014;112(3):625-31
- 21-Senawongse P, Pongprueksa P. Surface roughness of nanofill and nanohybrid resin composites after polishing and brushing. *J Esthet Restor Dent*. 2007;19(5):265-73; discussion 274-5